Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

BLOCKBRUK M100/500 VINTER



Produktbeskrivning

Fescon Blockbruk M100/500 Vinter är ett torrbruk avsett för vintermurning av lättgrusblock med en 10 mm:s fog temperaturintervallet -15°C till +5°C. Den maximala kornstorleken är 3,0 mm.

- Lätt att använda
- God arbetbarhet
- Frosttåligt

Användningsområden

- För murning av lecablock, betongblock och bränt tegel vintertid

Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.

Bruksanvisning

Tillblandning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas. Tillsätt det torra materialet i kallt vatten och blanda med betongblandare i ca tio minuter. Med blandarstav räcker det att blanda i två-tre minuter. Låt putsbruket vila i ca fem minuter och blanda igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Det färdiga spacklet är arbetsbart i en halvtimme till en timme.

Arbetsinstruktioner

Blockbruk Vinter är avsett för murningsarbeten i temperaturer från -15 °C till +5 °C. Följ anvisningar och bestämmelser från tillverkare och myndigheter vid murningsarbeten. Finlands byggbestämmelsesamling B8, Tegelkonstruktioner. Direktiv 2007. SFS-handbok 176

Observera

Vinterprodukter finns tillgängliga under vintersäsongen 15.9–1.3, under andra tider som beställningsprodukt.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniska data

Materialåtgång	Ca 4 kg / H75-UH150 Ca 7kg / UH200 - RUH380
Vattenbehov	2,5–3,0 l/25 kg
Färdig massa	13–14 l/25 kg säck
Konsisten	Pulver
Färg	Grå
Maximal kornstorlek	3 mm
Förpackningsstorlek	1000 kg
Lagring	Ca 1 år vid förvaring på en torr plats
Lägsta brukstemperatur	-15°C
Arbetbarhetstid	0,5–1 h
Hållfasthetsklass	M 10
Skjuvhållfasthet	> 0,16 N/mm^2 (medel)
Kloridhalt	< 0,01 %
GWP A1-A3	0,28
GWP enhet	kg CO2e/kg
Beräkningsmetod för GWP-värdet	Generisk

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.