

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Tel. 020 789 5900  
www.fescon.fi

Uppdaterad 3.1.2025 Tryckt 30.5.2026

## BLOCKBRUK M100/500 VINTER



### Produktbeskrivning

Fescon Blockbruk M100/500 Vinter är ett torrbruk avsett för vintermurning av lättgrusblock med en 10 mm:s fog temperaturintervallet -15°C till +5°C. Den maximala kornstorleken är 3,0 mm.

- Lätt att använda
- God arbetbarhet
- Frosttåligt

### Användningsområden

- För murning av lecablock, betongblock och bränt tegel vintertid

Produkten är uppräknad i byggprodukt databasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.

### Bruksanvisning

### Tillblandning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas. Tillsätt det torra materialet i kallt vatten och blanda med betongblandare i ca tio minuter. Med blandarstav räcker det att blanda i två-tre minuter. Låt putsbruket vila i ca fem minuter och blanda igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Det färdiga spacklet är arbetsbart i en halvtimme till en timme.

### Arbetsinstruktioner

Blockbruk Vinter är avsett för murningsarbeten i temperaturer från -15 °C till +5 °C. Följ anvisningar och bestämmelser från tillverkare och myndigheter vid murningsarbeten. Finlands byggbestämmelsesamling B8, Tegelkonstruktioner. Direktiv 2007. SFS-handbok 176

### Observera

Vinterprodukter finns tillgängliga under vintersäsongen 15.9–1.3, under andra tider som beställningsprodukt.

### Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering

Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering <https://www.fescon.fi/se/materialbank>



Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Tel. 020 789 5900  
www.fescon.fi

Uppdaterad 3.1.2025 Tryckt 30.5.2026

## Tekniska data

<b>Materialåtgång</b>	Ca 4 kg / H75-UH150 Ca 7kg / UH200 - RUH380
<b>Vattenbehov</b>	2,5-3,0 l/25 kg
<b>Färdig massa</b>	13-14 l/25 kg säck
<b>Konsisten</b>	Pulver
<b>Färg</b>	Grå
<b>Maximal kornstorlek</b>	3 mm
<b>Förpackningsstorlek</b>	1000 kg
<b>Lagring</b>	Ca 1 år vid förvaring på en torr plats
<b>Lägsta brukstemperatur</b>	-15°C
<b>Arbetbarhetstid</b>	0,5-1 h
<b>Hållfasthetsklass</b>	M 10
<b>Skjuvhållfasthet</b>	> 0,16 N/mm <sup>2</sup> (medel)
<b>Kloridhalt</b>	< 0,01 %

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.