

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Uppdaterad 13.1.2025 Tryckt 30.5.2026

SOCKEL- OCH AVJÄMNINGSBRUK SOL



Produktbeskrivning

Fescon Sockel- och avjämningsbruk SOL är ett polymermodifierat, kalkcementbaserat bruk med tillsatsmedel som förbättrar dess väderbeständighet och minskar den kapillära vattenabsorptionen. Den maximala kornstorleken är 0,6 mm.

- Lätt att använda
- Kan poleras
- God arbetbarhet
- God vidhäftning vid underlaget
- Påförs med spruta
- M1-godkännande

Användningsområden

- Justering av betong-, tegel- och blockytor både inomhus och utomhus
- Justering och avjämnning av betong- och blockfundament

Produkten är uppräknad i byggprodukt databasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.

Bruksanvisning

Underlaget

Rengör underlaget från löst sittande damm och smuts. Ta bort cementpasta från betongytor. Vät det torra underlaget tills det mörknar. Ytan ska helst vätas kvällen före.

Tillblandning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med betongblandare i ca tio minuter. Med blandarstav räcker det att blanda i en till två minuter. Låt vila i ca tio minuter och blanda sedan igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Det färdiga putsbruket är arbetbart i ca två timmar.

Arbetsinstruktioner

Fördela bruket med spruta eller stålspackel över underlaget som ska vara så pass fuktat att färgen mörknat. Den rekommenderade tjockleken för en enskilt skikt på väggar är inte mer än 5 mm, och på grundmurar 10 mm. Avjämnade väggar kan beläggas med till exempel fasadmedel, Silikonhartsytbeläggning MC, -Riv, Fescosan eller målas med Fescon Stenfärg S. Tunnputsade grundmurar kan lämnas obelagda. Undvik att påföra putsbruket i stark vind eller i direkt solljus. Lägsta arbetstemperatur är +5°C.



Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Härdning

I mycket fuktiga miljöer hålls ytan fuktig genom att den sprejas med vatten eller skyddas med plastfilm. Behovet av efterbehandling är beroende av förhållandena. Den bör pågå i minst en till två dagar.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering

Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering <https://www.fescon.fi/se/materialbank>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Uppdaterad 13.1.2025 Tryckt 30.5.2026

Tekniska data

Materialåtgång	5-10 kg/m ² (med 2-5 mm skiktjocklek)
Vattenbehov	4,5-5,5 l/25 kg
Färdig massa	13-14 l/25 kg
Konsisten	Pulver
Färg	Grå
Maximal kornstorlek	0,6 mm
Förpackningsstorlek	25 kg
Lagring	Ca 1 år vid förvaring på torr plats
Lägsta brukstemperatur	+5°C
Arbetbarhetstid	2 h
Tryckhållfasthet	Ca 10 MPa
Vidhäftningshållfasthet vid dragning	> 1,5 MPa
Brandbeständighet	A1

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.