

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

AVJÄMNINGSBRUK TSL



Produktbeskrivning

Fescoterm Avjämningsbruk är ett polymermodifierat, cementbaserat bruk med en maximal kornstorlek på 0,6 mm. Avjämningsbruk för ytan på tjockt putsade prefabricerade element. Lagervara under perioden 1.4–30.9 vid fabriken i Hyvinkää.

Användningsområden

Används på plats som avjämningsbruk för fabrikstjockputsade prefabricerade element. Avjämningsbruket ger ett jämnt skikt med jämn absorption under beläggningen.

Produkten är uppräknad i byggprodukt databasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.

Bruksanvisning

Underlaget

När fogarna har fyllts, ta bort alla murslevsmärken, åtgärda ojämnheter och jämna ut ytan genom slipning eller med puts.

Tillblandning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med cementblandare eller blandarstav i ca en till två minuter. Låt blandningen vila i ca tio minuter och blanda sedan igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Det färdiga putsbruket är arbetbart i ca två timmar.

Arbetsinstruktioner

När dammet har avlägsnats appliceras ett 2–10 mm tjockt lager avjämningsbruk. Beroende på förhållandena kan beläggningsarbetet påbörjas efter 2–5 dagar.

Efterbehandling

Håll ytan fuktig genom att spraya den med vatten 1–2 gånger dagligen beroende på omständigheterna.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering

Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering <https://www.fescon.fi/se/materialbank>



Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniska data

Materialåtgång	Ca 1,6 kg/m ² /mm
Vattenbehov	6,9-7,3 l/25 kg
Färdig massa	13-14 l/25 kg
Färg	Grå
Maximal kornstorlek	0,6 mm
Förpackningsstorlek	25 kg
Lagring	Ca 1 år vid förvaring på torr plats
Användningstemperatur	+5°C...+25°C
Arbetbarhetstid	2 h
Tryckhållfasthet	< 10 MPa
Vidhäftningshållfasthet	> 1 MPa
Brandbeständighet	A2
GWP A1-A3	0,32
GWP enhet	kg CO ₂ e/kg
Beräkningsmetod för GWP-värdet	Generisk

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.