

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

FLOWPLAN



Produktbeskrivning

Lättanvänt och mycket väl utspridbart cementbaserat golvspackel för skikttjocklekar på mindre än 20 mm. Lämplig för användning som mattspackel i offentliga utrymmen och för all efterbehandling och överspackling. Kan användas för överspackling på alla Fescon-golvprodukter och på golvbjälklag under polyuretan- och epoxibeläggningar med en skikttjocklek på över 3 mm. FlowPlan kan användas för överspackling av golvvärmekablar samt för tunn finspackling före fuktisolering. Kan målas, plattsättas och användas som underlag för limmade ytmaterial.

- För skikttjocklek 1–15 mm (fördelning max. 20 mm)
- Pumpbar och utjämnbar för hand
- Hållfasthetsklass C 30
- Adhensionsdraghållfasthet > 1,50 MPa

Användningsområden

- För fin- och överspackling av betonggolv och cementbaserade golv i bostäder, affärslokaler och skolor samt på sjukhus och kontor
- Kan användas för polyuretan- och epoxibeläggningar med en skikttjocklek på över 3 mm
- Användas som underlag för limmade ytmaterial
- För utjämning av ihåliga plattor och betonggolv vid objekt som kräver höga hållfasthetsegenskaper
- Som underlag för mattor på offentliga platser
- Med en skikttjocklek på minst 5 mm som alkaliskydd

Produkten är uppräknad i byggprodukt databasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.

Bruksanvisning

Underlag

- Betonggolv, ihåliga plattor och cementbaserade golvspackel
- Underlaget bör vara rent, dammfritt, fast och orörligt
- För att garantera god vidhäftning mellan underlaget och produkt ska lösa skikt, cementlim och andra orenheter avlägsnas mekaniskt
- Underlagets draghållfasthet ska vara > 1,0 MPa
- Temperaturen på undergolvkonstruktionen är > +10°C och den relativa fuktigheten < 95% RH. Den relativa fuktigheten i undergolvkonstruktionen påverkar golvspacklets torkning.
- Fyll vid behov eventuella ojämnheter med ett för ändamålet lämpligt Fescon-golvspackel före spackling av hela golvet
- Eventuella läckagepunkter har spacklats



Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Grundning

- Grundarbetet görs enligt anvisningarna för Fescons Primer eller Flow Primer, beroende på underlaget
- Förbehandling av icke-absorberande ytor (t.ex. keramiska plattor, epoxi, metallytor) enligt anvisningarna för Primer PLUS

Bruksanvisning

- Arbetsplatsen måste vara helt skyddad från vind, drag, sol och regn
- Vid pumpning bör minimiskiktjockleken säkerställas av golvarbetsentreprenören
- Vid golvarbeten ska inomhustemperaturen vara mellan +10°C och +25°C och inomhusluftens relativa fuktighet ska vara > 40 % RH
- Blanda en säck (20 kg) avjämningsmassa med 5,2-5,5 liter kallt vatten
- Överdoser av vatten är förbjudet, eftersom det försvagar golvspacklets hållfasthetsvärden, ökar risken för separation och förlänger torktiden för golvspacklet
- Produkt blandas till en jämn massa med hjälp av en borr med en visp eller genom pumpning med en automatisk blandare eller rörblandare. Blandningstiden är cirka 1,5 minuter.
- Produkt appliceras med en stålmurslev eller med pump på ytan som ska utjämnas. Golvspackling som gjorts med pump jämnas med spackelroller.
- Arbetstid ca 0,5 h från att vattnet tillsattes
- Arbetsredskapen tvättas omedelbart med vatten efter avslutat arbete
- Säkerställ tillräcklig ventilation efter golvspackelarbetet
- Vid behov kan torkningstiden för golvet förkortas genom slipning av ytan, eftersom det minskar vattenångans motstånd på golvspacklets yta
- Förhållandena på arbetsplatsen, ventilationen och mängden vatten som använts i golvspacklet har en avgörande inverkan på torktiderna
- Golvet belastningskapacitet bedöms per arbetsplats tillsammans med entreprenören som ansvarar för golvavjämningen

Beläggning

- Kan beläggas med keramikplattor, plast- eller textilmattor, vinylplattor, parkett eller kork.
- Passar även som underlag för limmade trägolv.
- Kan beläggas med polyuretan- och epoxiprodukter med en skiktjocklek på över 3 mm
- Det måste dock säkerställas att spacklet uppfyller de tekniska egenskaperna som golvbeläggningstillverkaren och RYL kräver av underlag som ska beläggas med beaktande av hela konstruktionen. Avjämningsytans raket mäts vid behov i enlighet med RT-riktlinjen 14-11039
- När golvspacklet nått den torrhetsgrad som beläggningen kräver, beläggs golvet eller efterbehandlingen inleds
- Golvspacklet får inte lämnas utan beläggning i mer än 3 månader på grund av risken för att det spricker eller lossnar
- Golvspacklets goda torkförhållanden förutsätter att inomhusluftens relativa fuktighet är under 50 % RH och temperaturen över +20°C. Dåliga förhållanden fördröjer utvecklingen av golvspacklets hållfasthetsegenskaper och förlänger torktiden
- I förhållanden under Rh 40 % bör efterbehandlingsens begynnelsepunkt observeras särskilt. Behovet av efterbehandling bedöms från fall till fall

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering

Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering <https://www.fescon.fi/se/materialbank>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniska data

Materialåtgång	Ca 1,5 kg/m ² /mm
Vattenbehov	5,2-5,5 l / 20 kg (spridning 155-160 mm mätt med Fescons spridningstallrik)
Konsisten	Pulver
Bindemedel	Specialcement
Färg	Grå
Maximal kornstorlek	0,3 mm
Förpackningsstorlek	20 kg
Lagring	Lagringstid på torr plats ca 10 månader
Skiktjocklek	1 - 15 mm (fördelning max. 20 mm)
Fiber	Icke fiberförstärkt
Tillsatsämnen	Ämnen som förbättrar bearbetbarheten, kaseinfri
Användningstemperatur	+10°C...+25°C (underlaget och innertemperatur)
Arbetbarhetstid	Ca 0,5 timmar
Kan beläggas	Ca 24 timmar (+20°C, RF 50%) < 10 mm, > 10 mm skiktjocklekar förlänger torktiden
Kan beträdas	Ca 3 - 4 timmar
Hållfasthetsklass	C 30 (EN 13813)
Tryckhållfasthet	> 30 MPa (28 dag, +20°C, RF 50 %)
Vidhäftningshållfasthet	> 1,5 MPa för betong (28 dag, +20°C, RF 50 %)
Böjningsdraghållfasthet	F 7 (EN 13813)
Adhensionsdraghållfasthet	> 1,5 MPa (28 dag, +20°C, RF 50 %)
Slitstyrka	RWFC 550 (EN 13892-7), RWA 10 (EN 13892-5)
Köldtålighet	Ej frostbeständig, för inomhusbruk
pH	< 11 låg-alkalisk (förhårdnat material)
Vattentålighet	Vattentålig
GWP A1-A3	0,32
GWP enhet	kg CO ₂ e/kg
Beräkningsmetod för GWB-värdet	Generisk

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.