Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

PRIMER PLUS



Produktbeskrivning

Fescon Primer PLUS är ett vattenlösligt, syntetiskt gummilatex tillsatsmedel som förbättra vidhäftningen. Produkten är avsedd för grundning av icke-sugande ytor före avjämning. Inte lämplig för användning tillsammans med lösningsmedelsbaserade lim. För inomhusbruk.

- Bruksfärdig
- För grundning av icke-sugande ytor
- Torktid ca 1 h

Användningsområden

- Natursten
- Filmbelagd plywood
- Keramik- och glasytor
- Stålytor
- Kvartsvinylplattor och andra liknande hårda golvmaterial
- För grundning av Gipsrappningsbruk GL på hårda och icke-sugande prefabricerade betongytor

Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.

Bruksanvisning

Förbehandling av underlaget

- Underlaget ska vara rent, fast och dammfritt samt dammsuget.
- Smuts, olja, fett och allt löst material har avlägsnats från underlaget. Vid behov utförs uppruggning av ytan.
- Underlaget ska vara tillräckligt starkt, stabilt och bärkraftigt.
- Temperaturen i undergolvskonstruktionen ska vara > +10°C.
- Korrosionskänsliga metallytor ska skyddas före primning.

Blandning

- Produkten är färdig att använda

Applicering av primer

- Den välblandade primern appliceras i ett tunt, jämnt lager genom borstning (undvik pölar)
- Primern måste ha torkat innan arbetet fortsätter. Torktid ca 1 timme (+15°C/50 % RF)
- Tvätta verktygen och utrustningen med vatten omedelbart

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Andra överväganden

• Inte lämplig för användning tillsammans med lösningsmedelsbaserade lim.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniska data

Materialåtgång	Ca 150 g/m^2 (ca 33 m^2/ 5 kg)
Färg	Blå
Förpackningsstorlek	5 kg
Lagring	I sluten behållare, svalt men inte under +6°C. Förvaringstid 12 månader. Får ej frysa.
Täthet	1 l = 1,5 kg
Användningstemperatur	+10°C…+25°C (underlagskonstruktion och inomhustemperatur)
Torktid	Ca 1 timmar (+15°C, RF 50 %)
Förtunning	Bruksklar
Applicering	Borstning
Transport	Varm transport

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.