

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Uppdaterad 11.6.2025 Tryckt 30.5.2026

FLOW PRIMER



Produktbeskrivning

Primer som borstas på underlaget som förbehandling före golvavjämning. Flow Primer förbättrar vidhäftningen av golvavjämningsmassor, reducerar eller eliminerar bildandet av luftbubblor, och förhindrar att vattnet i golvavjämningsmassan absorberas av underlaget för snabbt. För inomhusbruk.

- Häftgrund för golvspackel
- Torkar snabbt
- Lätt att påföra
- Dryg
- Förbättrar flytegenskaperna hos pumpbara golvspackel
- Förebygger uppkomsten av luftbubblor



Användningsområden

- Håldäcksplattor
- Platsgjutna betonggol
- Cementbaserade avjämningsmassor
- Gipsskivor och spånskivor

Bruksanvisning

Förbehandling av underlaget

- Underlaget ska vara rent, fast och dammfritt samt dammsuget.
- Lösa skikt, cementhud och andra föroreningar har avlägsnats mekaniskt för att säkerställa god vidhäftning.
- Underlaget ska vara tillräckligt starkt, stabilt och bärkraftigt.
- Temperaturen i undergolvskonstruktionen ska vara $> +10^{\circ}\text{C}$ och den relativa luftfuktigheten $< 95\%$ RF. Underlagets relativa fuktighet påverkar avjämningsmassans torktid.

Blandningsförhållande

- Betongytor och ytor med cementbaserad avjämning: 1 del Flow Primer, 3 delar vatten
- Ytor som inte tål fukt, t.ex. gips och träytor: Använd utspädd
- Blanda före användning genom att snurra paketet; undvik skakning

Applicering av primer

- Primern appliceras i ett tunt, jämnt lager genom borstning. Primern får inte bli i pölar.
- Primern måste vara torr innan golvavjämningsmassan påförs (1 till 4 timmar, beroende på omständigheterna)
- Mycket sugande underlag (t.ex. platsgjutna betonggol) grundmålas två gånger
- Om luftbubblor bildas i golvavjämningsmassan betyder det oftast otillräcklig grundning

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

- Tvätta verktygen och utrustningen med vatten omedelbart

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering

Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering <https://www.fescon.fi/se/materialbank>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniska data

Materialåtgång	Ytor på håldäcksplattor: färdig blandning (blandningsförhållande 1:3) ca 10 m ² /l Platsgjutna betongytor: färdig blandning (blandningsförhållande 1:3) ca n. 5 m ² /l Gips och träytor (outspädd): ca 7 m ² /l
Konsisten	Flytande
Kan nyanseras	Varm transport
Förpackningsstorlek	10 l behållare
Lagring	I ett svalt utrymme, inte under +6°C, upp till ett år i hermetiskt tillsluten originalförpackning
Användningstemperatur	+10°C...+25°C (underlagskonstruktion och inomhustemperatur)
Torktid	1-4 h beroende på förhållandena
Förtunning	Vatten
Applicering	Borstning

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.