Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

ELDFAST REPARATIONSBRUK TKK



Produktbeskrivning

Fescon Eldfast reparationsmassa med ett cementbindemedel, utformat för att reparera sprickor och håligheter i eldhärdar till eldstäder i hushåll.
• Lätt att använda
• Värmetålighet +1300°C
• Skikttjocklek 5 - 20 mm
• God arbetbarhet

Användningsområden

• Eldstäder, ugnar, grillar, markugnar med tillhörande eldhärdar och tak
• Kan användas för lagning av sprickor i manteln och för fogning av eldstäder och bastuugnar

Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.

Bruksanvisning

Arbetsinstruktioner

Blanda ca 5 dl rent rumstempererat vatten med 2 kg bruk. Man kan använda en rak murslev, ett skarvjärn eller en gummihandske för att sprida ut bruket. För att säkerställa vidhäftning, borsta lagade ställen rena med stålborste och avlägsna dammet med en fuktig trasa. Använd en skruvmejsel för att förstora sprickorna före lagning. Lagningarnas hållbarhet förbättras om de får härda ett par dagar innan de värms upp. Var noga med att inte hetta upp ugnen för mycket första gången.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniska data

Vattenbehov	2,5 dl/kg
Konsisten	Pulver
Färg	Grå
Maximal kornstorlek	2,0 mm
Förpackningsstorlek	2 kg plastbehållare
Lagring	18 månader i originalförpackningen på en torr plats
Skikttjocklek	5 - 20 mm
Arbetbarhetstid	1 h

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.