

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Uppdaterad 8.4.2026 Tryckt 26.8.2026

SILIKONHARTSPRIMER MC

Produktbeskrivning

Silikonhartsprimer MC ger vidhäftning, jämn absorption och bättre grepp på betong- och skivytor, putsade ytor och målade ytor i gott skick.

- Reglerar absorptionen
- Förbättrar vidhäftningen och greppet
- Alkaliresistent
- Lätt att arbeta med
- Vit eller tonad
- Förtunna med 5–20 % vatten beroende på underlaget



Användningsområden

- Betongytor
- Alla putsade ytor
- Skivytor
- Fasta gamla ytskikt
- För utom- och inomhusbruk

Bruksanvisning

Arbetsinstruktioner

Avlägsna föroreningar från ytorna, rugga upp och rengör ytor med gamla beläggningar, och ta helt bort svaga beläggningar. Arbeta inte med produkten i direkt solljus, i stark vind eller när luftfuktigheten är hög (>80%). Den färska primern ska skyddas mot för snabb torkning, frost och regn under arbetet och tills skiktet torkat helt. Applicera primern på torrt underlag med pensel, spruta eller roller. Se till att underlaget är fast, torrt och rent. Vi rekommenderar att primern färgas så den matchar ytbeläggningen. Förtunna med 5–20 % vatten beroende på underlaget.

Förtunningen påverkar opaciteten för produktens färgnyans. Beroende på luftfuktighet och temperatur kan fortsatt behandling ske tidigast efter 12 timmar (+20°C/65 % relativ fuktighet).

Rengöring av verktyg

Rengör med vatten omedelbart efter användning.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering

Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering <https://www.fescon.fi/se/materialbank>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniska data

Materialåtgång	Ca 200 g/m ² beroende på underlag
Bindemedel	Plastisk dispersion
Kan nyanseras	Kan färgbrytas
Förpackningsstorlek	15 kg
Lagring	Förvara torrt och svalt. Låt inte frysa. Den högsta tillåtna lagringstemperaturen på +25°C får inte överskridas. När lagringstemperaturen är lägre, måste primern placeras i en mellanliggande lagring vid en temperatur på ca +20°C innan den används.
Täthet	1,48 g/cm ³
Användningstemperatur	Temperaturen på underlaget och luften måste vara över +5°C
Förtunning	Vatten
VOC-halt	EU-gränsvärde för produktkat. A/g 30 g/l) (2010)

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkas av lokala yttre omständigheter.