

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

SILIKATPRIMER

Produktbeskrivning

Fescon Silikatprimer är en primer och förtunnare för förstärkning av mineralunderlag och för förtunning av Fescon Silikatfärg för inom- och utomhusbruk.

- Innehåller inte lösningsmedel eller mjukgörare
- Stort penetrationsdjup
- Utmärkt genomsläpplighet för vattenånga
- Förstärker, primar och jämnar ut ytan
- Luktfri och låga utsläpp



Användningsområden

- Förtunning för Fescon Silikatfärg
- Grundar och förstärker underlag som ska målas med Fescon Silikatfärg och andra inomhusfärger (se produktbeskrivningen av Fescon Silikatfärg).

Produkten är uppräknad i byggprodukt databasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.

Bruksanvisning

Underlaget

Underlaget måste vara fast, rent och torrt, och får inte vara behandlat med fett, vax eller silikon eller täckt med damm eller andra orenheter som minskar vidhäftningsförmågan.

Tillblandning

När silikatprimern används för grundning förtunnas den med 2:1 vatten. Tvätta verktygen med vatten omedelbart efter användning. Vi rekommenderar att verktygen rengörs även vid raster.

Arbetsinstruktioner

Applicera silikatprimern genom borstning eller sprejning. Bäst resultat uppnås genom att produkten borstas ut. Torkning: temperatur minst +8°C och relativ luftfuktighet max 80 %. Kan övermålas efter ca 12 timmar, har torkat helt efter cirka 4–5 dagar. Måla enligt arbetsinstruktionerna för Fescon silikatfärg

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering

Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering <https://www.fescon.fi/se/materialbank>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniska data

Konsisten	Flytande
Färg	Mjölkaktig, färglös efter torkning
Förpackningsstorlek	10 l
Lagring	Måste skyddas mot frost. Förvara inte vid högre temperatur än +25°C.
Täthet	Ca 1,05 g/cm ³
Lägsta brukstemperatur	+8°C
Torktid	Kan beläggas tidigast efter 12 h
Luftens relativa fuktighet	Mindre än 80 %
VOC-halt	1 g/l EU-gränsvärde för produktkat. A/h 30 g/l) (2010)
GWP A1-A3	1,4
GWP enhet	kg CO ₂ e/kg
Beräkningsmetod för GWP-värdet	Generisk

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.