

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Uppdaterad 24.9.2025 Tryckt 28.7.2026

DJUPGÅENDE PRIMER

Produktbeskrivning

Fescon Djupgående primer är en vattenlös, lösningsmedelsfri, nästan luktfri och färglös primer med akrylpolymerhartsbindemedel för inom- och utomhusbruk. Används som grund för Silikonhartsfärg och Fescosan-färg på starkt sugande och/eller svaga mineraliska underlag.

- Mjölkaktig, färglös efter torkning
- Stort penetrationsdjup
- Förstärker underlaget
- Lösningsmedelsfritt
- Alkaliresistent
- Genomsläpplig för vattenånga
- Hög diffusion

Användningsområden

- Murade konstruktioner
- Kalkcement- och cementbrukputsar
- Betongytor

Bruksanvisning

Underlaget

- Underlaget ska vara helt och torrt.
- Ta bort smuts, damm, cementpasta och allt löst material från underlaget.

Arbetsinstruktioner

- Fördela den välblandade primern i ett tunt, jämnt lager. Förtunna inte med mer än 30 %.
- Arbeta med en borste eller en spruta (munstycke 0,18–0,28 mm). Bäst resultat uppnås genom att produkten borstas ut.
- Kan övermålas efter 4–5 timmar beroende på förhållandena på platsen.
- Tvätta verktygen och utrustningen med vatten omedelbart efter användning.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering

Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering <https://www.fescon.fi/se/materialbank>



Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniska data

Materialåtgång	Slät, normalt sugande bruk cirka 170 ml/m ²
Konsisten	Flytande
Förpackningsstorlek	10 l
Lagring	Måste skyddas mot frost. Förvara inte vid högre temperatur än +25°C.
Täthet	1,01 g/cm ³
Lägsta brukstemperatur	+5°C
Torktid	4-5 h beroende på förhållandena
Förtunning	Vatten
Applicering	Pensel, roller, sprutning
Transport	Varm transport
VOC-halt	Max. 30 g/l EU-gränsvärde för produktkat. A/h 30 g/l) (2010)

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.