

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

FESCOSAN-FASADFÄRG

Produktbeskrivning

Fescosan-fasadfärgens är starkt vattenavvisande, mycket högklassig fasadfärg med utmärkt täckförmåga. Torkar snabbt till regntät även i svåra väderförhållanden, god färgbeständighet. Mikroporös och koldioxidgenomsläpplig, väder- och alkalibeständig. Smutsavvisande och självrengörande likt bioniska mekanismer (vätskeavvisande, pärl-effekt). Fescosan-fasadfärgens skydd förebygger och förhindrar alg- och svampväxt på den behandlade ytan.

- Vattenlös
- Främjar bortsköljning av smuts vid regn, starkt vattenavvisande
- Diffusionsöppen, CO₂-genomsläpplig
- God väder- och slagregnsbeständighet, inte för horisontella ytor
- Tål mekanisk påfrestning väl
- God täckförmåga, utmärkt färgklarhet och ljusstållighet
- Alkalibeständig, därför oförtvålbar
- Innehåller mögel- och algbekämpningsmedel



Användningsområden

- Betongytor
- Rena tegelytor
- Hållbara mineraliska och organiska rappnings- och målningssytor
- För utomhusbruk

Bruksanvisning

Betongytor underlag

Ta bort dåligt fästande och flagnande ytbeläggningar eller målfärger från betongytor, exempelvis genom våtsandblästring. Avlägsna skadad betong genom pikhuggning, blästring eller fräsning, beroende på skadans art och omfattning. Forma gropar och rengör rostade stål till grad St 2 eller ersättas med nya. Borsta stålet med Fesco Inslamningsbruk och fyll hål med Fescon Reparationsbruk. Jämna vid behov ytorna med Fescon Avjämningsbruk.

Rugga nya betongytor och rengör från cementlim exempelvis genom våtsandblästring eller stålborstning. Ytbehandlingarna kan även utföras i samband med elementtillverkning. Nya betongytor kan målas tidigast efter en uppvärmningssäsong

Rappningsytor underlag

Ta bort dåligt fästande och flagnande ytbeläggningar eller målfärger från rappningsytor. Rappningsskikt som lossnat från underlaget tas ändå ner till ett intakt rappningslager. Anpassa metoden att reparera rappningen efter skadornas djup och omfattning. Ytrappningens struktur formas för att matcha den ursprungliga rappningsytan. Beakta de gamla rappningarnas konsistens i arbetet. Låt djupa rappningsplatser och nya rappningsytor torka tillräckligt före målning. Riktvärde 2 dagar / rappad millimeter, beroende på förhållandena. Förbehandling och målning av asbesthaltiga underlag ska följa myndighetsföreskrifternas skyddsåtgärder.

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Provmålning

Provmåla innan du inleder arbetet för att säkerställa rätt färgton.

Grundmålning och grundning

Vid grundmålning kan målfärgen förtunnas med högst 5 % vatten. Obs. färgblandningen måste användas inom 24 timmar efter blandning. På starkt sugande och/eller svaga underlag rekommenderar vi grundning med Fescon Djupgäende Primer. Djupgrunden kan spädas med vatten, högst 30 %.

Ytmålning

Ytmåla med utspädd Fescosan-fasadfärg. Underlaget måste vara torrt och rent. Under målningsarbetet och medan målfärgen torkar måste lufttemperaturen vara minst +5°C och den relativa luftfuktigheten vara högst 80 %. Applicera färgen med pensel, roller eller luftfri spruta. Munstycksstorlek 0,021"–0,027 ". Måla enhetliga ytor fortlöpande. Det är skäl att reservera färg för att kunna måla enhetliga ytor med målfärg från samma tillverkningsparti. Dölj arbetsfogar i hörn, dilatationsfogar och exempelvis bakom rännor. Om du måste använda färg från olika tillverkningspartier kan du använda en 1:1 blandning av gamla och nya färgpartier vid övergången. Starka och klara färgtoner kan kräva ett extra färglager. Rengör verktygen med vatten. Smutsade ytor kan rengöras med högtryckstvätt. Avlägsna eventuella skadade ställen och laga hål. Ommåla med Fescosan-fasadfärg. För rengjorda ytor räcker en behandlingsgång. För skadade ställen där färg har tagits bort eller hål har lappats krävs även grundning med utspädd Fescosan-fasadfärg.

Observera

En produkt som förvarats vid låga temperaturer måste värmas till en temperatur på ca +20°C före användning. Luften och det behandlade underlaget bör hålla en temperatur på över +5°C under hela torkperioden (3 dagar). Hög luftfuktighet, låg temperatur och låg ventilation förlänger härdnings- och torktiden. Skyddas mot regn.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering

Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering <https://www.fescon.fi/se/materialbank>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniska data

Materialåtgång	Ca 0,2 l /skikt/slät yta/m ²
Konsisten	Flytande
Färg	De flesta färger, inklusive starka nyanser
Kan nyanseras	Kan färgas
Nyansens hållbarhet	A1 (enligt BFS-bulletin 26)
Glans	G ₃ matt
Förpackningsstorlek	12,5 l
Lagring	Måste skyddas mot frost. Förvara inte vid högre temperatur än +25°C. Tolv månaders hållbarhet i oöppnad originalbehållare
Tillräcklighet	S ₁ < 100µm (fin)
Täthet	Ca. 1,55 kg/l
Användningstemperatur	+5°C ...+25°C
Torktid	Yttorr ca 6 h, kan målas över 10 h, genomtorr ca 3 dagar.
Vattenångans genomträngningsförmåga	Sd-värde [m]: V ₁ (hög) < 0,05 m
Kapillär vatteninträngning	W-värde: W ₃ (låg) < 0,04 kg/m ² h ^{0.5}
Luftens relativa fuktighet	Mindre än 80 %
Förtunning	Vatten
Transport	Varm transport
VOC-halt	< 40 g/l (EU-gränsvärde A/c: 40 g/l)

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.