

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Uppdaterad 12.6.2026 Tryckt 24.8.2026

SILIKAT INOMHUSFÄRG


NYA!

Produktbeskrivning

Fescon Silikat inomhusfärg är en vattenburen SOL-silikatbaserad inomhusfärg för mineraliska ytor och tidigare målade innerytor.

- Utmärkt täckförmåga och mycket god vattenånggenomsläpplighet
- Andningsbar
- Mycket god täckning, upp till 8 m² per 1 liter
- Kan appliceras med roller eller spruta
- Utmärkt rengöringsförmåga
- Innehåller inga aromatiska lösningsmedel
- Helmatt yta
- Nästan luktfri redan vid målning
- Kan brytas till ljusa kulörer



Användningsområden

- Alla vanliga mineralbaserade underlag, de vanligaste puts- och spackelytorna samt tidigare målade ytor
- Tidigare behandlade innerytor med silikatbaserade eller traditionella inomhusfärger
- Ej lämplig på trä, silikon eller oljefärger
- Ytfärg i ett silikatboardsystem

Produkten är uppräknad i byggprodukt databasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.

Bruksanvisning

Underlag

- Underlaget ska vara fast, rent och torrt och får inte innehålla fett, vax, silikon, damm eller andra skikt som försämrar vidhäftningen.
- Nya spackel- och putsytorna ska torka tillräckligt innan målning.
- Skydda omgivningen mot stänk.
- Rengör eventuella stänk omedelbart med rent vatten.
- Underlag med ojämn sugförmåga rekommenderas att grundas med Fescon Silikatprimer.

Arbetsanvisning

- Gör alltid en provmålning före arbetets start för att säkerställa rätt kulör.
- Grundmålning utförs en gång med Fescon Silikat inomhusfärg utspädd med rent vatten, max. 15 %.
- Täckmålning utförs 1–2 gånger med outspädd Fescon Silikat inomhusfärg.
- Under målning och torkning ska lufttemperaturen vara minst +8°C och den relativa luftfuktigheten får vara högst 80 %.

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

- Ytan kan målas om efter ca 12 timmar och är genomtorr efter ca 4–5 dagar.
- Rengör verktygen omedelbart efter användning med vatten.
- Vid sprutmålning: munstycke 0,017"–0,023", arbetstryck 150 bar.

Underhållsanvisning

- En smutsad yta behandlad med Fescon Silikat inomhusfärg kan rengöras med en fuktig trasa eller en mjuk svamp.
- Undvik överdriven nötning.
- Eventuella skador avlägsnas och lagas med lämpliga produkter.
- Ommålning utförs med Fescon Silikat inomhusfärg.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering

Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering <https://www.fescon.fi/se/materialbank>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniska data

Materialåtgång	Ca 0,125–0,15 l/m ² per strykning
Konsisten	Vätska
Bindemedel	Kalivattenglas
Färg	Ljusa nyanser enligt Fescons färgkarta
Nyansens hållbarhet	A1 (BFS-meddelande 26)
Glans	G3 matt
Maximal kornstorlek	S ₁ < 100 µm (fin)
Förpackningsstorlek	12,5 l
Lagring	Måste skyddas mot frost. Förvara inte vid högre temperatur än +25°C
Täthet	Ca 1,58 g/cm ³
Användningstemperatur	+8°C...+25°C
Torktid	Yttorr och övermålningsbar efter ca 12 timmar
Vattenångans genomträngningsförmåga	Sd-värde klass V1 (hög), [m] < 0,01
Vattengenomträngning	Klass W3 (låg) < 0,10 kg/m ² h ^{0,5}
Luftens relativa fuktighet	Under 80 %
Kolgenomsläppning	C ₀ (inga krav)
Torrskiktets tjocklek	E ₃ 100-200 µm
Förtunning	Vatten
VOC-halt	< 1 g/l EU-gränsvärde A/a: 30 g/l (2010)
GWP A1-A3	1,4
GWP enhet	kg CO ₂ e/kg
Beräkningsmetod för GWB-värdet	Generisk

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.