

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Uppdaterad 2.6.2025 Tryckt 1.7.2026

FESCOTOP F90K HÅRDBETONG



Produktbeskrivning

Fescotop F90K är en cementbaserad, fiberförstärkt hårdbetong med korundballast. Polymermodifieringen i produkten förbättrar vidhäftningsförmågan, varvid produkten kan användas utan separat fästbruk. Hårdbetongen kan användas på härdat betonggolv eller färsk betonggjutning. Fescotop F90K Hårdbetong är avsedd för objekt som kräver hård slitagebelastning och täta betongytor som tål frätande ämnen. Lämpar sig för användning i parkeringshus, körramper, industrins produktions- och lagerutrymmen, passager samt för reparation av förvittrade och slitna betonggolv.

- Slitstyrka klass A3
- Standardfärg betonggrå
- Maximal kornstorlek 3 mm
- Tryckhållfasthet klass C 60

Minsta leveransparti för en stor säck är 3000 kg.

Användningsområden

- Skiktjocklek 10 – 20 mm, fördelning max. 50 mm
- Lämpar sig för användning på härdad eller färsk betonggjutning
- I parkeringshallar på områden med hård slitagebelastning
- För reparation av förvittrade och slitna betonggolv, såsom parkeringshallar, biltak, körramper, lager- och produktionsutrymmen
- Golv i lager- och produktionsutrymmen inom industrin och den tunga industrin

Produkten är uppräknad i byggprodukt databasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.

Bruksanvisning

Underlaget

- Underlagsbetong med en hållfasthet på minst C25/30.
- Underlagsbetongens draghållfasthet ska vara > 1,5 MPa. Vid dimensioneringen av ytplattan är vidhäftningsförmågan på underlaget en central faktor som förhindrar att ytplattan på grund av krympning lossnar från underlaget.
- Temperaturen i underbyggnaden bör vara +5°C...+25°C.
- Lösa lager, cementlim och andra föroreningar har avlägsnats mekaniskt för att säkerställa vidhäftningsförmågan mellan produkten och underlaget. Underlaget ska vara fräst.
- Betongunderlaget ska fuktas mattfuktigt dagen innan, det får inte finnas rinnande vatten.
- Armeringsstålen har rengjorts från rost och vid behov behandlats med Fescos Fästbruk TL



Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Uppdaterad 2.6.2025 Tryckt 1.7.2026

Grundning: härdad betonggolv

- Flytande primers används inte med produkten
- Som förbehandling av underlaget används slurry-metoden. Blanda 3,0–4,0 liter vatten i en 25 kg säck och applicera slurymassan på det mattfuktade underlaget genom att borsta kraftigt. Skiktstyrkan ska vara cirka 3–5 mm (6–10 kg/m² torrprodukt)
- Slurry-behandlingen får inte torka, utan hårdbetongytan görs enligt vått på vått-principen.

Grundning: färsk betonggjutning

- Ovanpå en färsk betonggjutning används inte flytande primers eller slurry-behandling. Metod enligt vått på vått-principen.
- Eventuella lutningar ska finnas i underbetongen, varvid ett jämnt tjockt skikt hårdbetong sprids ut ovanpå gjutningen.
- En färsk betonggjutning får inte torka innan hårdbetongen appliceras.

Blandning och applicering

- Arbetslokalen ska vara skyddat mot kraftig vind, sol och regn
- När betongen gjuts och produkten härdas ska temperaturen vara +5°C...+25°C
- Blanda en påse (25 kg) torrt pulver med 2,5 till 3,0 liter rent vatten.
- Överdoser av vatten minskar styrkan, ökar risken för särskiljande och förlänger produktens torktid.
- Blanda produkten till en jämn massa med en tvångsblandare. När man gör mindre mängder kan man använda bruksvisp. Produkten kan också blandas med en rörblandare och appliceras med en brukspump.
- När man blandar massan med bruksvisp får massan stå ca 5 minuter, varefter man gör en kort omblandning
- Produkten appliceras på underlaget manuellt eller genom pumpning, tätas och rätas ut med rätskiva. Hårdbetongens yta bearbetas till den kvalitetsnivå som användningsobjektet förutsätter. Poleringen av ytan inleds när produkten håller för gång.
- På stora ytor är skiktjockleken 10–20 mm, vid uppdelning högst 50 mm.
- Arbetstid ca 1 h från vattentillsatsen
- Arbetsredskapen tvättas med vatten omedelbart efter att arbetet avslutats
- Torkad produkt avlägsnas mekaniskt.

Beläggning

- Produkten behöver inte ytbehandlas

Efterbehandling

- Som efterbehandling hålls ytan fuktig i 7 dygn efter gjutningen, beroende på förhållandena och objektet med vattenspray, plastfolie eller Fescon-efterbehandlingsmedel.
- Var särskilt uppmärksam på tidpunkten för eftervården och noggrannheten under våren, då luftens relativa fuktighet ofta är under 40 % RH. Den låga relativa luftfuktigheten i kombination med solljus och vind torkar ut ytan mycket snabbt.

Övriga punkter att notera

- Vid gjutning av stora sammanhängande områden ökar risken för sprickor, varvid ett tillräckligt antal krympningsfogar ska planeras i golvkonstruktionen enligt anvisningen BY 45/BLY 7

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Betonlattiät 2014.

- Vid val av tjocka skiktstyrkor ska särskild uppmärksamhet fästas vid eftervården.
- I objekt som snabbt tas i bruk ska eftervården dock utföras enligt produktanvisningarna.
- Rörelsefogarna ska sågas enligt underbetongen
- Kan poleras och användas som s.k. designyta
- När man gör ovanpå ett härdat och gammalt betonggolv ska man reparera sprickorna före den härdade betongytan så att sprickorna inte överförs till hårdbetongytan.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering

Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering <https://www.fescon.fi/se/materialbank>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Uppdaterad 2.6.2025 Tryckt 1.7.2026

Tekniska data

Materialåtgång	Ca. 2,0 kg/m ² /mm
Vattenbehov	2,5 - 3,0 l / 25 kg
Färdig massa	12 - 13 l / 25 kg
Konsisten	Pulver
Bindemedel	Specialcement
Färg	Betonggrå
Maximal kornstorlek	3 mm
Förpackningsstorlek	25 kg och 1000 kg
Lagring	Ca 12 månader vid förvaring på en torr plats
Skiktjocklek	10 - 20 mm, fördelning max. 50 mm
Fiber	Fiberförstärkt
Tillsatsämnen	Polymermodifierad, tillsatsämnen som förbättrar slitstyrkan och bearbetningsbarheten
Användningstemperatur	+5°C...+25°C
Arbetbarhetstid	Ca. 1 timmar
Kan beträdas	Ca 3 - 4 timmar
Hållfasthetsklass	C 60 (EN 13813)
Tryckhållfasthet	Ca 60 Mpa (28 dagar, +20°C, RH 50 %)
Hållfasthetsutveckling	1 dag: n. 20 - 30 MPa (EN 196-1) 7 dag: n. 40 - 50 MPa 28 dag: n. 50 - 60 MPa
Böjningsdraghållfasthet	F 5 (EN 13813)
Slitstyrka	A3 (Böhme-testa 3,0 cm ³ / 50 cm ²)
Köldtålighet	Frostsäker
Vattentålighet	Vattentålig

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.