

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Uppdaterad 12.6.2026 Tryckt 24.8.2026

REPARATIONSBRUK KL 25+



Produktbeskrivning

Fescon Reparationsmortel KL 25+ är en fiberförstärkt, polymermodifierad cementbindemedel torrt murbruk. KL 25+ kan användas för lagning av hål i betongkonstruktioner, för reparationer och utjämning på golv- och väggytor, för hållagningar i takytor enligt reparationsmetod 3.1 (bruklagning för hand). Lämplig för inomhus- och utomhusbruk. Största kornstorlek 1,2 mm. Vidhäftningshållfasthet R3.

- Lätt att använda
- Innehåller korrosionshämmare
- Innehåller enkorrosionshämmare som skyddar betongarmering
- Vidhäftningshållfasthet R3
- Tryckhållfasthet ca 25 MPa
- Kan appliceras för hand eller medelst sprutning
- Gnids in



Användningsområden

- Underlagets styrka 20-35 MPa
- Reparationer av betongytor och för lagning av hål
- Lutningskorrigeringar av balkongplattor
- Rätning och utjämning av betongväggar
- Rekommenderad skiktjockhet 2...25 mm
- Skiktets tjocklek högst 60 mm vid hål- och påfyllningslappning

Produkten är uppräknad i byggprodukt databasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.

Bruksanvisning

Underlag

- Underkonstruktionens temperatur bör ligga mellan +5°C och +25°C.
- Betongbasen ska vara ren och dammfri. Lösa lager, skadad betong, cementlim och andra föroreningar avlägsnas mekaniskt från underlaget. Detta för att säkerställa vidhäftningen. Avlägsnande kan utföras, till exempel genom stickning, fräsning, sand- eller vatten-sandblästring. Bästa fäste fås på ett grovt underlag.
- I utomhusområden rekommenderas att rengöra underlaget med vatten med en högtryckstvätt, i vilket fall det inte är nödvändigt att fukta underlaget separat.
- Blottade armeringsjärn ska rengöras från lös rost till rengöringsklass Sa2.
- Järnen får endast skäras i enlighet med konstruktionsingenjörens instruktioner.
- Vid behov kan Fescon Limbruk TL användas för att skydda armeringsjärnen enligt anvisningarna på produktkortet.

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

- Vid behov installeras nya armeringsjärn enligt ritningarna.

Primer

- Betonggrunden fuktas med vatten till en matt yta, så att den torra basen inte absorberar fukt som finns i reparationsmorteln. Det får inte finnas rinnande vatten.
- Det rekommenderas att börja fukta underlaget kvällen före installationen så att vattnet kan tränga in tillräckligt djupt i underlaget. På renoveringsplatser med mycket torra och fuktabsorberande underlagskonstruktioner rekommenderas att man fuktar flera gånger.
- Fescon Limbruk TL kan användas för att förbättra infektionen enligt anvisningarna på produktkortet. Vid användning av ett limbruk appliceras reparationsmorteln innan limbruket torkar enligt den så kallade våt-våtprincipen eller alternativt efter att limbruket har härdat helt efter 1-2 dagar, beroende på förhållandena.
- Man får inte använda separata vätskor för vidhäftningsprimer.

Blandning och användning

- Arbetsområdet ska skyddas mot stark vind, solsken och regn.
- Under applicering och härdning av murbruk bör temperaturen på luften och underlaget ligga mellan +5°C och +25°C.
- Blanda en påse (20 kg) torrt pulver med 2,7 till 2,9 liter rent vatten. Vi rekommenderar att du först blandar minsta mängden vatten och sedan tillsätter vatten vid behov. Överskrid inte den vattenmängd som anges i bruksanvisningen, eftersom detta minskar produktens styrka, ökar risken för särskiljande och förlänger torktiden. Vid utförande av väggytor är mängden vatten i produkten lämplig när produkten inte dräneras vid installation.
- Med en blandningsvisp är blandningstiden 2-3 min och med en betongblandare 10 min. Efter blandning får massan stå i 10 minuter, varefter en kort efterblandning görs.
- Arbetstiden är ca 2 timme från blandning.
- Produkten kan appliceras genom sprutning eller för hand, t.ex. med en stålspatel. Vid behov slipas den bearbetade ytan till den kvalitetsnivå som krävs för användningen, t.ex. med ett slipverktyg av polyuretan och/eller en stålspackel. Gnidning av ytan kan utföras efter att produkten har torkat något.
- För rätning av ytor kan styrremсор eller brädor längs vilka linjalen dras användas. Vid rätning av hörnen används en styrbräda mot vilken produkten kan appliceras korrekt.
- Rekommenderad skikt tjocklek är 2 — 25 mm. Tjockare lager skapas i flera lager så att det föregående skiktet får härdas i minst en dag innan nästa lager appliceras. Vid behov fuktas det föregående lagret av murbruk till en matt konsistens.
- Verktygen tvättas med vatten omedelbart efter avslutat arbete.

Beläggning

- Reparationsmortel KL 25+ kan beläggas med cementbaserad beläggning t.ex. Fescon Fasadbäläggning JSP. Alternativt kan beläggningen göras med Silikonhartsbeläggning MC eller Fescosan Beläggning.
- Ytan kan målas med Fescon Stenfärg S, Silikat fasadfärg, Skyddsfärg, Silikonhartsfärg eller Fescosan fasadfärg.
- Vid användning på balkonggolv kan beläggningen göras med polyuretan- eller epoxibeläggningar. Ytan kan också vara vattentät och kaklad. Kontrollera från tillverkaren kraven för beläggningen.
- Val av beläggning eller färg enligt Fescon betongbalkonger design, reparation och arbetsinstruktioner.

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Efterbehandling

- Ytan hålls fuktig i 2 till 5 dagar, beroende på förhållandena och platsen, antingen med vattenspray eller plastfolie.
- Tillräcklig fuktning av murbruk bör tas om hand under härdningen så att härdningsreaktionen fungerar korrekt och uppnår önskad styrka. Detta förhindrar också att sprickor uppstår och att ytan lossnar från underlaget.
- Speciellt på våren och i uppvärmda områden bör efterbehandling påbörjas omedelbart och utföras noggrant, eftersom i detta fall luftens relativa luftfuktighet ofta är under 40% RF. Den låga relativa luftfuktigheten i kombination med solljus och vind torkar ut ytan mycket snabbt.

Andra saker att beakta

- Den härdade produkten kan endast avlägsnas mekaniskt.
- Reparationer av betongkonstruktioner tar hänsyn till instruktionerna för reparation av betongkonstruktioner (av 41).

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering

Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering <https://www.fescon.fi/se/materialbank>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniska data

Materialåtgång	1,8 kg/m ² /mm
Vattenbehov	2,7 - 2,9 l / 20 kg
Konsisten	Pulver
Bindemedel	Cement
Färg	Grå
Maximal kornstorlek	1,2 mm
Förpackningsstorlek	20 kg
Lagring	Ca 1 år vid förvaring på en torr plats
Skiktjocklek	2 - 25 mm
Fiber	Fiberförstärkt
Tillsatsämnen	Hjälpämnen som förbättrar bearbetningsbarheten, korrosionshämmare
Användningstemperatur	+5°C...+25°C
Arbetbarhetstid	Ca 2 h
Tryckhållfasthet	Ca 25 MPa
Vidhäftningshållfasthet	> 1,5 MPa, R3
Böjningsdraghållfasthet	Ca 8,0 MPa
Krympning	Ca 1,0 ‰ (28 d prisma)
Längdens temperaturkoefficient	(+1°C) 14,7 x 10 ⁻⁶ /°C
Brandbeständighet	A2 (848/2017, 927/2020)
Karbonatisering	Ca 5 mm (91 dagar, övervakat test)
Köldtålighet	Frosttålig, lämpligt för inom- och utomhusbruk
GWP A1-A3	0,46
GWP enhet	kg CO2e/kg
Beräkningsmetod för GWB-värdet	Generisk

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.