

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

FESCORAPID



Produktbeskrivning

Fescon Fescorapid är en specialcementbaserad, snabbt hårdnande och torkande, mångsidig reparationsmassa för golv-, vägg- och takytor. Lämpar sig för både inom- och utomhusbruk.

- Lätt att arbeta med
- För skiktjocklek 2 – 20 mm
- Torkar genom hydratisering
- För golv med golvvärme
- Pastalik konsistens

Användningsområden

- För reparation av hål i betonggolv, korrigering av golffall och reparation och avjämning av trappor
- Reparationer på betongytor inklusive vägg- och takytor
- Lämpligt för inom- och utomhusbruk
- Kan användas i brunnar, vattentorn och reservoarer där reparationsblandningen kommer i kontakt med kallt hushållsvatten

Produkten är uppräknad i byggprodukt databasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.

Bruksanvisning

Underlag

- Betongunderlag
- Underlaget ska vara rent, fast och dammsuget
- För att garantera god vidhäftning ska lösa skikt, cementlim och andra orenheter avlägsnas mekaniskt
- Släta betongytor ruggas upp
- Tillräcklig styrka, bärförmåga och stabilitet
- Underlagets draghållfasthet ska vara $> 1,0$ MPa
- Temperaturen på undergolvkonstruktionen är $> +10^{\circ}\text{C}$ och den relativa fuktigheten $< 95\%$ RH. Den relativa fuktigheten i undergolvkonstruktionen påverkar golvspacklets torkning

Grundning

- Priming is performed according to the instructions of Fescon Adhesive Primer or Flow Primer, depending on the base
- Produkten är avsedd för grundning av icke-sugande ytor (t.ex. keramiska plattor, epoxi, metallytor) enligt bruksanvisningarna för Fescon Primer PLUS
- För utomhusbruk används inte primer. Grundningen utförs genom att fukta underlaget med vatten ungefär en timme innan Fescofine appliceras. Ytan ska vara lätt fuktig, pölar får inte finnas på underlaget



Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Bruksanvisning

- Arbetsplatsen ska skyddas helt mot vind, drag, sol och regn
- Medan arbetet pågår ska temperaturen vara +10°C...+25°C och den relativa luftfuktigheten > 40% RH
- En säck (20 kg) av spackel blandas i 4,0–4,4 liter kallt vatten.
- Att använda mer vatten är förbjudet, då detta kan försvaga lagningsmassans hållfasthetsvärden, förlänga dess torktid och öka risken för separation
- Lagningsmassan blandas till en jämn massa med hjälp av en borrarvisp
- Lagningsmassan appliceras med en spackelspade på ytan som ska jämnas ut
- Arbetstiden är ca 15 minuter efter tillsättning av vattnet
- Tvätta verktygen omedelbart efter avslutat arbete
- Torkad avjämningsmassa ska tas bort mekaniskt

Beläggning

- Fescorapid kan beläggas direkt med Fescons certifierade tätskiktssystem
- Kan beläggas med keramiska plattor, plastbeläggningar, textilmattor, vinylplattor, brädparkett/laminat och kork
- Passar även som underlag för limmade trägolv
- Beläggningar tjockare än 3 mm kan målas eller använda epoxibeläggning
- Det måste dock säkerställas att efterbehandling spackel uppfyller de tekniska egenskaperna som golvbeläggningstillverkaren och RYL kräver av underlag som ska beläggas med beaktande av hela konstruktionen
- För de goda torkningsförhållandena måste den relativa luftfuktighetens RH-värde inomhus vara under 50% och temperaturen över +20°C. Dåliga förhållanden bromsar utvecklingen av avjämningsmassans hållfasthetsegenskaper och förlänger torktiden

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering

Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering <https://www.fescon.fi/se/materialbank>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniska data

Materialåtgång	1 mm skikt ca 1,5 kg/m ²
Vattenbehov	4,0 - 4,4 l/20 kg
Bindemedel	Specialcement
Stommaterial	Kalkstenspulver och natursand. Kalkstenspulver innehåller små mängder kvarts, men viktinnehållet av alveolär kvarts är mindre än 1%, så produkten klassificeras inte som skadlig när det gäller kvarts.
Färg	Grå
Maximal kornstorlek	0,6 mm
Förpackningsstorlek	5 kg och 20 kg
Lagring	Ca 10 månader / säck och ca 12 månader / behållare vid förvaring på en torr plats
Skiktjocklek	2 - 20 mm
Fiber	Ej fiberarmerad
Tillsatsämnen	Tillsatser som förbättrar bearbetbarheten, kaseinfri
Användningstemperatur	+10°C...+25°C
Arbetbarhetstid	Ca 15 min
Kan beläggas	Ca 2 timmar (+20°C, RF 50%)
Kan beträdas	Ca 0,5 timmar
Hållfasthetsklass	C 30 (EN 13813)
Tryckhållfasthet	> 30 MPa (28 dagar, +20°C, RF 50%)
Vidhäftningshållfasthet	> 1,5 MPa till betong (28 dygn, +20°C, RF 50%)
Böjningsdraghållfasthet	F 5 (EN 13813)
Adhensionsdraghållfasthet	> 1,5 MPa (28 dagar, +20°C, RF 50%)
Köldtålighet	Frosttålig, lämpligt för inom- och utomhusbruk
pH	< 11 lågalkalisk (härdad material)
Vattentålighet	Vattentålig
GWP A1-A3	0,32
GWP enhet	kg CO ₂ e/kg
Beräkningsmetod för GWP-värdet	Generisk

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.