

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Uppdaterad 12.6.2026 Tryckt 28.7.2026

PLATTSÄTTNINGSBRUK ILL



Produktbeskrivning

Fescon Fästbruk ILL är ett halvflytande bruk med cementbindemedel, speciellt utformat för läggning av stora golvplattor. Fästbruk ILL är C2S1-klassat och frostbeständigt, se testrapport VTT-S-05533-10. Lämpligt för inom- och utomhusbruk.

- Lätt att använda
- God arbetbarhet
- Uppfyller C2 draghållfasthetskrav
- S1 flexibilitetsklass
- För golv med golvvärme
- För inom- och utomhusbruk

Användningsområden

- För sättning av keramiska plattor och naturstensplattor inomhus och utomhus på underlag av betong, kakel och plast, samt målade ytor.
- Lämplig för golv med golvvärme

Produkten är uppräknad i byggprodukt databasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.

Bruksanvisning

Underlag

- Rent, oskadat, dammfritt och jämnt
- Om du sätter plattor ovanpå ett befintligt ytskikt måste du se till att det gamla ytskiktet sitter fast i underlaget. Rugga upp ytan.
- Tillräcklig styrka och bärförmåga
- Golvvärmen ska vara avstängd i två dagar innan ytan plattsätts
- På undergolvkonstruktionen den relativa fuktigheten under 95% RH
- Temperatur > +10°C
- Lösa skikt, cementpasta och andra föroreningar måste tas bort mekaniskt
- Maximal luftfuktighet 90 % RH

Bruksanvisning

- Blanda en säck (20 kg) avjämningsmassa med max 5,4 liter kallt vatten
- Blanda avjämningsmassan till en konsistent pasta med en blandarstav
- Sprid ut bruket på underlaget medan du trycker hårt och stryk av med den tandade sidan av fixkammen.
- Arbetbar i ca en timme efter tillsättning av vatten
- Tvätta verktygen omedelbart efter avslutat arbete



Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

- Torkad avjämningsmassa ska tas bort mekaniskt

Fogning

- Foga efter ca en dag beroende på lufttemperatur och relativ fuktighet.

Observera

- Informationen baseras på tester och praktisk erfarenhet. Eftersom vi inte kan påverka förhållandena på arbetsplatsen, kan vi inte ta ansvar för slutresultatet som påverkas av de lokala förhållandena.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering

Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering <https://www.fescon.fi/se/materialbank>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniska data

Materialåtgång	3–6 kg/m ²
Vattenbehov	Max. 5,4 l/20 kg
Bindemedel	Cement
Färg	Grå
Maximal kornstorlek	0,6 mm
Förpackningsstorlek	20 kg
Lagring	1 år på torr plats
Användningstemperatur	+10°C...+25°C
Arbetbarhetstid	Ca 1 h
Öppen tid.	Ca 20 min
Kan fogas	Ca 1 dag
GWP A1-A3	0,76
GWP enhet	kg CO ₂ e/kg
Beräkningsmetod för GWB-värdet	Generisk

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.