

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Tel. 020 789 5900  
www.fescon.fi

Uppdaterad 15.1.2025 Tryckt 26.5.2026

## PLATTSÄTTNINGSBROK VSL



### Produktbeskrivning

Fescon Fästbruk VSL är ett M1-klassat cementbaserat torrbruk. För plattsättning utan remsor eller andra distanser, se forskningsrapport VTT-S-03707-10. Ett frostbeständigt fästbruk, se testrapport VTT-S-05960-12. Lämpligt för inom- och utomhusbruk.

- Lätt att använda
- God arbetbarhet
- God vidhäftningsstyrka ( $>2 \text{ N/mm}^2$ )
- Uppfyller C2 draghållfasthetskrav
- S1 flexibilitetsklass
- Rinner inte (T)
- För golv med golvvärme

### Användningsområden

- Lämplig för torra och fuktiga väggar och golv med betong, kakel, plast och målade ytor, och ytor belagda med Fescon Vattentätningssmassa både inomhus och utomhus, samt golv med golvvärme

Produkten är uppräknad i byggprodukt databasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.

### Bruksanvisning

### Underlag

- Rent, oskadat, dammfritt och jämnt
- Om du sätter plattor ovanpå ett befintligt ytskikt måste du se till att det gamla ytskiktet sitter fast i underlaget. Rugga upp ytan.
- Tillräcklig styrka och bärförmåga
- Golvvärmen ska vara avstängd i två dagar innan ytan plattsätts
- På undergolvkonstruktionen den relativa fuktigheten under 95% RH
- Temperatur  $> + 10 \text{ °C}$
- Lösa skikt, cementpasta och andra föroreningar måste tas bort mekaniskt

### Bruksanvisning

- Blanda en säck (20 kg) avjämningsmassa med ca 6,0 liter kallt vatten
- Blanda till en homogen massa med cementblandare eller blandarstav.
- Sprid ut bruket på underlaget medan du trycker hårt och stryk av det.
- Arbetbart i ca tre timmar efter tillsättning av vatten
- Tvätta verktygen omedelbart efter avslutat arbete
- Torkat bruk tas bort mekaniskt
- Välj tandstorlek på spackeln efter storleken på plattan och vidhäftningsytan



Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Tel. 020 789 5900  
www.fescon.fi

## **Fogning**

- Foga efter ca en dag med sugande underlag med fasta underlag och vattentäta ytor, foga efter 2-5 dagar

## **Avfallshantering**

## **Observera**

- Informationen baseras på tester och praktisk erfarenhet. Eftersom vi inte kan påverka förhållandena på arbetsplatsen, kan vi inte ta ansvar för slutresultatet som påverkas av de lokala förhållandena.

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Tel. 020 789 5900  
www.fescon.fi

## Tekniska data

<b>Materialåtgång</b>	2-4 kg/m <sup>2</sup> beroende på underlag och platta
<b>Vattenbehov</b>	Max. 6 l/20 kg
<b>Bindemedel</b>	Specialcement och polymermassa
<b>Färg</b>	Grå
<b>Maximal kornstorlek</b>	0,6 mm
<b>Förpackningsstorlek</b>	5 kg och 20 kg
<b>Lagring</b>	1 år på torr plats
<b>Användningstemperatur</b>	+10°C...+25°C
<b>Arbetbarhetstid</b>	Ca 3 h
<b>Öppen tid.</b>	Ca 15 min
<b>Kan fogas</b>	1-5 dagar

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.