

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Uppdaterad 19.2.2025 Tryckt 31.5.2026

PLATTSÄTTNINGSBROK SS2



Produktbeskrivning

Fescon Fästbruk SS2 är ett M1-klassat cementbaserat torrbruk med cementbindemedel. Möjliggör plattsättning av strukturer som kräver särskild flexibilitet av bruket, se forskningsrapport VTT-S-03707-10.

- Lätt att använda
- God arbetbarhet
- God vidhäftningsstyrka ($>2 \text{ N/mm}^2$)
- Uppfyller C2 draghållfasthetskrav
- S2-flexibilitetsklassificering ($> 5 \text{ mm}$)
- För golv med golvvärme

Användningsområden

- Lämpliga för plattsättning av badrum med metallplåtar, strukturer med träramar och andra konstruktioner som kräver flexibilitet, samt inom- och utomhusytor som är föremål för temperaturvariationer, även golv med golvvärme.

Produkten är uppräknad i byggprodukt databasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.

Bruksanvisning

Underlag

- Rent, oskadat, dammfritt och jämnt
- Om du sätter plattor ovanpå ett befintligt ytskikt måste du se till att det gamla ytskiktet sitter fast i underlaget. Rugga upp ytan.
- Tillräcklig styrka och bärförmåga
- Golvvärmen ska vara avstängd i två dagar innan ytan plattsätts
- På undergolvkonstruktionen den relativa fuktigheten under 95% RH
- Temperatur $> +10^\circ\text{C}$
- Lösa skikt, cementpasta och andra föroreningar måste tas bort mekaniskt
- Maximal luftfuktighet 95 % RH

Bruksanvisning

- Blanda en säck (20 kg) avjämningsmassa med ca 4,4 liter kallt vatten
- Blanda till en homogen massa med cementblandare eller blandarstav.
- Sprid ut bruket på underlaget medan du trycker hårt och stryk av det.
- Arbetbart i ca tre timmar efter tillsättning av vatten
- Tvätta verktygen omedelbart efter avslutat arbete
- Torkat bruk tas bort mekaniskt
- Välj tandstorlek på spackeln efter storleken på plattan och vidhäftningsytan.



Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Fogning

- Foga efter ca en dag med sugande underlag, med fasta underlag och vattentäta ytor, foga efter 2-5 dagar.

Observera

- Informationen baseras på tester och praktisk erfarenhet. Eftersom vi inte kan påverka förhållandena på arbetsplatsen, kan vi inte ta ansvar för slutresultatet som påverkas av de lokala förhållandena.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering

Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering <https://www.fescon.fi/se/materialbank>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniska data

| | |
|------------------------------|---|
| Materialåtgång | 2-5 kg/m ² beroende på underlag och platta |
| Vattenbehov | Max. 4,4 l/20 kg |
| Bindemedel | Specialcement och polymermassa |
| Färg | Grå |
| Maximal kornstorlek | 0,6 mm |
| Förpackningsstorlek | 20 kg |
| Lagring | 1 år på torr plats |
| Användningstemperatur | +10°C...+25°C |
| Arbetbarhetstid | Ca 3 h |
| Öppen tid. | Ca 20 min |
| Kan fogas | 1-5 dagar |

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.