Ajakohastatud 12.6.2026 Prinditud 25.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

PEENMÖRT S 06



Tootekirjeldus

Fesconi peenmört S 06 on tsemendipõhine kuivmört. Maksimaalne terasuurus on 0,6 mm.
- Lihtsasti kasutatav
- Head töödeldavusomadused

Kasutuskohad

- Betoonkonstruktsioonide valupinna veaparandused
- Betoonpindade parandamiseks, seinte ja lagede paranduskohtade viimistlemiseks

Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Kasutusjuhend

Aluspind

Alus puhastatakse lahtisest tolmust ja mustusest. Betoonpinnad puhastatakse tsemendipiimast. Kuiv alus niisutatakse matiks ja niiskeks. Niisutamise õige aeg on eelmine õhtu.

Valmistamine

Kontrollige kotil olevalt sildilt mördi veevajadust. Lisada kuivmaterjal vette ja segada betooniseguris umbes 10 minutit. Segumiksris või trellivispliga segamisel on piisav segamisaeg umbes 1-2 minutit. Laske mördil seista u 10 min ja segage lühidalt uuesti. Uue segamise käigus leitakse mördi õige vedelus, lisades viimase koguse vett. Kogu ettenähtud veekogust ei tasu kohe algul lisada. Valmismördi töödeldavuse aeg on umbes 2 tundi.

Parandustööd

Mört laotatakse mattniiskeks niisutatud paranduskohtadele ja vajaduse korral tihendatakse. Parandatud kohad viimistletakse hoolikalt nii, et nake alusega ei nõrgeneks.

Õgvendamine ja tasandamine

Mört laotatakse mattniiskeks niisutatud alusele ja pind viimistletakse vastavalt projektile. Peenmört S 06: soovituslik kihi paksus u 5 mm kohta. Paksemate kihtide tegemiseks valitakse jämedamateraline toode, näiteks remondimört. Fescon Korjauslaasti 1,2.

Järelhooldus

Värsket mördipinda tuleb järelhooldada veega ja/või katta plastkilega. Järelhoolduse vajadus sõltub tingimustest. Järelhooldus peab kestma vähemalt 1–3 ööpäeva.

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Ajakohastatud 12.6.2026 Prinditud 25.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm	4–10 kg/m^2, kihi paksus 2–5 mm
Veevajadus	3,5–4,5 l / 25 kg
Valmismört	13–14 l / 25 kg kott
Olek	Pulber
Värvus	Hall
Maksimaalne terasuurus	0,6 mm
Kogus pakendis	25 kg
Ladustamine	Ladustamisaeg kuivas kohas u 1 aasta
Minimaalne kasutustemperatuur	+5°C
Töödeldavuse aeg	2 h
GWP A1-A3	0,22
GWP ühik	kg CO2e/kg
GWP väärtuse arvutusmeetod	Geneeriline

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.