Ajakohastatud 12.6.2026 Prinditud 3.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

PLOKKIDESEGU M100/500 TALVINE



Tootekirjeldus

Fesconi Plokkidesegu M100/500 Talvine on kergkruusaplokkide 10 mm vuugiga talviseks ladumiseks mõeldud kuivsegu temperatuurivahemikus -15°C…+5°C. Maksimaalne terasuurus on 3,0 mm.

- Lihtsasti kasutatav
- Head töödeldavusomadused
- Külmakindel

Kasutuskohad

- Keramsiit- ja betoon-väikeplokkide ning keraamiliste telliste talviseks ladumiseks

Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Kasutusjuhend

Valmistamine

Kontrollige kotil olevalt sildilt mördi veevajadust. Lisage kuivaine külma vette ja segage betooniseguriga umbes 10 minutit. Sundseguri ja trellvispliga piisab umbes 2–3 minuti pikkusest segamisest. Laske mördil seista u 5 min ja segage lühidalt uuesti. Uue segamise käigus leitakse mördi õige vedelus, lisades viimase koguse vett. Kogu ettenähtud veekogust ei tasu kohe algul lisada. Valmismördi töödeldavuse aeg on umbes 0,5–1 tundi.

Tööjuhised

Talvine väikeplokimört on ette nähtud töötamiseks temperatuurivahemikus +5°C...-15°C. Müüritöödel järgitakse projekteerijate juhiseid ja ametiasutuste määrusi. Soome ehitusmääruste kogumik B8 Telliskonstruktsioonid. Juhend 2007. SFS-käsiraamat 176

Muud arvestatavad asjaolud

Talvetooted saadaval talvehooajal 15.09.-01.03., muul ajal ainult ettetellimisel.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Ajakohastatud 12.6.2026 Prinditud 3.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm	u 4 kg / H75-UH150 u 7kg / UH200 - RUH380
Veevajadus	2,5–3,0 l / 25 kg
Valmismört	13–14 l / 25 kg kott
Olek	Pulber
Värvus	Hall
Maksimaalne terasuurus	3 mm
Kogus pakendis	1000 kg
Ladustamine	Ladustamisaeg kuivas kohas u 1 aasta
Minimaalne kasutustemperatuur	-15°C
Töödeldavuse aeg	0,5–1 h
Tugevusklass	M 10
Erilõiketugevus	> 0,16 N/mm ^{2} (ka)
Kloriidisisaldus	< 0,01 %
GWP A1-A3	0,28
GWP ühik	kg CO2e/kg
GWP väärtuse arvutusmeetod	Geneeriline

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.