Ajakohastatud 12.6.2026 Prinditud 3.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

TALVINE MÜÜRIMÖRT TML



Tootekirjeldus

Fesconi talvine müürimört on müüritsemendil põhinev kuivmört talvisteks müüritöödeks temperatuurivahemikus -15°C…+5°C. Maksimaalne terasuurus on 3,0 mm.

- Lihtsasti kasutatav
- Head töödeldavusomadused

Kasutuskohad

- Keramsiit- ja betoon-väikeplokkide ning keraamiliste telliste talviseks ladumiseks

Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Kasutusjuhend

Valmistamine

Kontrollige kotil olevalt sildilt mördi veevajadust. Lisage kuivaine külma vette ja segage betooniseguriga umbes 10 minutit. Sundseguri ja trellvispliga piisab umbes 2–3 minuti pikkusest segamisest. Laske mördil seista u 5 min ja segage lühidalt uuesti. Uue segamise käigus leitakse mördi õige vedelus, lisades viimase koguse vett. Kogu ettenähtud veekogust ei tasu kohe algul lisada. Valmismördi töödeldavuse aeg on umbes 0,5–1 tundi.

Tööjuhised

Talvine müürimört on ette nähtud müüritöödeks töötemperatuuri vahemikus -15°C...+5°C. Müüritöödel järgitakse projekteerijate juhiseid ja ametiasutuste määrusi. Soome ehitusmääruste kogumik B8 Telliskonstruktsioonid. Juhend 2007. SFS-käsiraamat 176

Muud arvestatavad asjaolud

Talvetooted saadaval talvehooajal 15.09.-01.03., muul ajal ainult ettetellimisel.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Ajakohastatud 12.6.2026 Prinditud 3.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm	u 4 kg / H75 - UH150 u 7 kg / UH200 - RUH380
Veevajadus	2,5–3,0 l / 25 kg
Valmismört	13–14 l / 25 kg kott
Olek	Pulber
Värvus	Hall
Maksimaalne terasuurus	3 mm
Kogus pakendis	25 kg
Ladustamine	Ladustamisaeg kuivas kohas u 1 aasta
Kasutustemperatuur	-15°C...+5°C
Töödeldavuse aeg	0,5–1 h
Survetugevus	M 10
Nakketugevus	≥0,16 N/mm^2 (SFS-EN 998-2, 5.4.2 a)
Tuletundlikkus	A1
Soojusjuhtivus	0,72 [w/(m•K)], P=50%
Kloriidisisaldus	< 0,01 %
Veeauru läbilaskvus	μ 15/35
Veeimavustegur	0,15 kg/(m^2 · min^{0,5}) (EN1015-18)
GWP A1 toormaterjal	0,0828
GWP A2 transportimine	0,00493
GWP A3 tootmine	0,0269
GWP A1-A3	0,115
GWP A4 transportimine	0,0158
GWP A5 paigaldus	0,00279
GWP ühik	kg CO2e/kg
GWP väärtuse arvutusmeetod	EPD

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.