

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 12.6.2026 Prinditud
14.10.2026

PLOKKIDESEGU M100/500



Tootekirjeldus

Fesconi Plokkidesegu M100/500 kergkruusaplokkide 10 mm vuugiga ladumiseks mõeldud kuivsegu. Maksimaalne terasuurus on 3,0 mm.

- Lihtsasti kasutatav
- Head töödeldavusomadused
- Külmaskindel

Kasutuskohad

- Müüritise ladumine kerg- ja betoonplokkidest

Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Kasutusjuhend

Valmistamine

Kontrollige kotil olevalt sildilt mördi veevajadust. Lisada kuivmaterjal vette ja segada betooniseguris umbes 10 minutit. Segumiksris või trellivispliga segamisel on piisav segamisaeg umbes 2-3 minutit. Laske mördil seista u 10 min ja segage lühidalt uuesti. Uue segamise käigus leitakse mördi õige vedelus, lisades viimase koguse vett. Kogu ettenähtud veekogust ei tasu kohe algul lisada. Valmismördi töödeldavuse aeg on umbes 3 tundi.

Tööjuhised

Minimaalne töötemperatuur on +5°C. Kivide temperatuur peab olema üle 0°C. Kui temperatuur on alla +5°C, kasutatakse müüritöödel Fesconi talvist mörti (Fescon Talvilaasti). Müüritöödel järgitakse projekteerijate juhiseid ja ametiasutuste määrusi. Soome ehitismääruste kogumik B8 Telliskonstruktsioonid. Juhend 2007. SFS-käsiraamat 176

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine

Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta <https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank>



Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 12.6.2026 Prinditud
14.10.2026

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm	u 4 kg / H75-UH150 u 7 kg / UH 200 - RUH 380
Veevajadus	2,7-3,3 l / 25 kg
Valmismört	13-14 l / 25 kg kott
Olek	Pulber
Värvus	Hall
Maksimaalne terasuurus	3 mm
Kogus pakendis	25 kg kg ja 1000 kg
Ladustamine	Ladustamisaeg kuivas kohas u 1 aasta
Minimaalne kasutustemperatuur	+5°C
Töödeldavuse aeg	3 h
Tugevusklass	M 10
Erilõiketugevus	> 0,16 N/mm ² (ka)
Tuletundlikkus	A1
Kloriidisisaldus	< 0,01 %
Külmakindlus	Külmakindel
GWP A1-A3	0,16
GWP ühik	kg CO ₂ e/kg
GWP väärtuse arvutusmeetod	Geneeriline

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.