Ajakohastatud 12.6.2026 Prinditud 3.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

# SULUNDVÄIKEPLOKI MÖRT PHL




### Tootekirjeldus

Fescon Sulundväikeploki mört PHLon kergkruusaplokkide 5 mm vuugiga ladumiseks mõeldud kuivsegu. Suurim terasuurus on 1,2 mm. Lubiliivakivist telliste peenvuugiga ladumiseks kasutatakse Fesconi Kitsasvuugimört KVL Kiviliim.

- Lihtsasti kasutatav
- Head töödeldavusomadused
- Külmakindel
- Väike veeimavus

### Kasutuskohad

- Peenvuugiga müüritise ladumine sise- ja välistingimustes

**Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.**

### Kasutusjuhend

## Valmistamine

Kontrollige kotil olevalt sildilt mördi veevajadust. Lisada kuivmaterjal vette ja segada betooniseguris umbes 10 minutit. Segumiksris või trellivispliga segamisel on piisav segamisaeg umbes 2-3 minutit. Laske mördil seista u 10 min ja segage lühidalt uuesti. Uue segamise käigus leitakse mördi õige vedelus, lisades viimase koguse vett. Kogu ettenähtud veekogust ei tasu kohe algul lisada. Valmismördi töödeldavuse aeg on umbes 3 tundi.

## Tööjuhised

Minimaalne töötemperatuur on +5°C. Kivide temperatuur peab olema üle 0°C. Müüritöödel järgitakse projekteerijate juhiseid ja ametiasutuste määrusi. Soome ehitusmääruste kogumik B5 ja Soome ehitusmääruste kogumik B8 ning RYL 2000 juhiseid.

### Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Ajakohastatud 12.6.2026 Prinditud 3.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

# Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| **Materjali kulunorm** | 0,5 kg/H-75<br>1,5 kg/UH-100…UH-150<br>2,5 kg/RUH-200…RUH-380 |
| **Veevajadus** | 3,5 l / 25 kg kott |
| **Valmismört** | 13–14 l / 25 kg kott |
| **Olek** | Pulber |
| **Värvus** | Hall |
| **Maksimaalne terasuurus** | 1,2 mm |
| **Kogus pakendis** | 25 kg, 500 kg ja 1000 kg |
| **Ladustamine** | Ladustamisaeg kuivas kohas u 1 aasta |
| **Minimaalne kasutustemperatuur** | +5°C |
| **Töödeldavuse aeg** | 3 h |
| **Tugevusklass** | M 10 |
| **Erilõiketugevus** | > 0.354 $N/mm^2$ |
| **Tuletundlikkus** | A1 |
| **Soojusjuhtivus** | 0,83 W/mK |
| **Külmakindlus** | Külmakindel |
| **Veeauru läbilaskvus** | μ 15/35 |
| **GWP A1-A3** | 0,16 |
| **GWP ühik** | kg CO2e/kg |
| **GWP väärtuse arvutusmeetod** | Geneeriline |

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.