

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 12.6.2026 Prinditud
14.10.2026

SULUNDVÄIKEPLOKKI MÖRT PHL



Tootekirjeldus

Fescon Sulundväikeplokki mört PHL on kergkruusaplokkide 5 mm vuugiga ladumiseks mõeldud kuivsegu. Suurim terasuurus on 1,2 mm. Lubiliivakivist telliste peenvuugiga ladumiseks kasutatakse Fesconi Kitsasvuugimört KVL Kiviliim.

- Lihtsasti kasutatav
- Head töödeldavusomadused
- Külmaskindel
- Väike veeimavus

Kasutuskohad

- Peenvuugiga müüritise ladumine sise- ja välistingimustes

Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Kasutusjuhend

Valmistamine

Kontrollige kotil olevalt sildilt mördi veevajadust. Lisada kuivmaterjal vette ja segada betooniseguris umbes 10 minutit. Segumiksris või trellivispliga segamisel on piisav segamisaeg umbes 2-3 minutit. Laske mördil seista u 10 min ja segage lühidalt uuesti. Uue segamise käigus leitakse mördi õige vedalus, lisades viimase koguse vett. Kogu ettenähtud veekogust ei tasu kohe algul lisada. Valmismördi töödeldavuse aeg on umbes 3 tundi.

Tööjuhised

Minimaalne töötemperatuur on +5°C. Kivide temperatuur peab olema üle 0°C. Müüritöödel järgitakse projekteerijate juhiseid ja ametiasutuste määrusi. Soome ehitismääruste kogumik B5 ja Soome ehitismääruste kogumik B8 ning RYL 2000 juhiseid.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine

Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta <https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank>



Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 12.6.2026 Prinditud
14.10.2026

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm	0,5 kg/H-75 1,5 kg/UH-100...UH-150 2,5 kg/RUH-200...RUH-380
Veevajadus	3,5 l / 25 kg kott
Valmismört	13-14 l / 25 kg kott
Olek	Pulber
Värvus	Hall
Maksimaalne terasuurus	1,2 mm
Kogus pakendis	25 kg, 500 kg ja 1000 kg
Ladustamine	Ladustamisaeg kuivas kohas u 1 aasta
Minimaalne kasutustemperatuur	+5°C
Töödeldavuse aeg	3 h
Tugevusklass	M 10
Erilõiketugevus	> 0.354 N/mm ²
Tuletundlikkus	A1
Soojusjuhtivus	0,83 W/mK
Külmakindlus	Külmakindel
Veeauru läbilaskvus	µ 15/35
GWP A1-A3	0,16
GWP ühik	kg CO ₂ e/kg
GWP väärtuse arvutusmeetod	Geneeriline

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.