

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 12.6.2026 Prinditud
14.10.2026

ELK KLINKERELEMENDI VUUGIMÖRT



Tootekirjeldus

Fesconi klinkerplaatide vuugisegu ELK on tsemendipõhine vuugisegu tüüpi kuivsegu. Maksimaalne terasuurus 0,6 mm. Segu kasutatakse klinkerplaatide vuugiseguna.

- Lisage vaid vesi
- Kergesti töödeldav
- Väga hea ilmastikukindlusega
- Hingav
- Head nakkeomadused
- Saadaval ka värvilisena

Minimaalne kohaletoimetamine 3 suurt kotti.



Kasutuskohad

- Klinkerplaatide vuukimine

Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Kasutusjuhend

Aluspind

Kontrollige klinkerplaatide puhtust. Plaadid niisutatakse mattniiskeks nii plaadid oleksid vuukimise ajal niisked ja imavad.

Valmistamine

Mördi veevajadus on umbes 4,5 l kuivtoote 25 kg kohta. Lisada kuivmaterjal vette ja segada põhjalikult. Mehaanilise ajamiga segisti ja trellivispli kasutamise puhul on piisav segamisaeg u 1–3 minutit. Laske segul u 10 minutit seista ja segage lühidalt uuesti. Uue segamise käigus leitakse mördi õige vedelus, lisades viimase koguse vett. Kogu ettenähtud veekogust ei tasu kohe algul lisada. Värvühtluse tagamiseks tuleb vedelus ja segamise aeg erinevate segamiskoguste vahel ühtlustada. Valmismördi töödeldavuse aeg on umbes 2 tundi.

Vuukimine

Segu valatakse nt kastekannuga hoolikalt plaatide vahel olevasse vuuki. Eriti tuleb hoolt kanda selle eest, et segu ei satuks plaatide taha. Betoneerimine tuleb teostada võimalikult kohe pärast vuugivalu, enne vuugitäite nakkumist. Kui betoneerimine ja betooni tihendamine toimub alles pärast seda, kui vuugitäide on juba hakanud nakkuma, kasvab vuugitäite pragunemisoht. Kuivad plaadid kiirendavad oluliselt vuugitäite nakkumist, mistõttu plaatide piisav ja õige niisutamine on hea lõpptulemuse seisukohalt tähtis. Minimaalne kasutustemperatuur +5°C.

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 12.6.2026 Prinditud
14.10.2026

Järelhooldus

Vajaduse korral tuleb vuugimörtil järelhooldada näiteks veega kastmisega.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine

Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta <https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 12.6.2026 Prinditud
14.10.2026

Tehnilised andmed

Veevajadus	u 4,5 l / 25 kg
Valmismört	13–14 l / 25 kg
Värvus	Vastavalt värvikaardile
Maksimaalne terasuurus	0,6 mm
Kogus pakendis	Olenevalt värvitoonist 900 kg või 1000 kg
Minimaalne kasutustemperatuur	+5°C
Töödeldavuse aeg	u 2 h
Vedelus	(Haegerman) u 300 mm
Survetugevus	M 30
Tuletundlikkus	A1
Külmakindlus	Külmakindel
GWP A1-A3	0,26
GWP ühik	kg CO2e/kg
GWP väärtuse arvutusmeetod	Geneeriline

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.