

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 12.6.2026 Prinditud
14.10.2026

KITSASVUUGIMÖRT KVL KIVILIIM



Tootekirjeldus

Kitsasvuugimört KVL Kiviliim on tsementpõhine õhukese vuugi müürimisegu, mis sobib kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes. Mörti kasutatakse lubikivide ja -plokkide ning teiste vaheseinaplokkide ja kergebetoonplokkide õhukese vuugi müürimiseks 2 mm vuugipaksusega. Tugevusklass M15. Sobib ka krobelse pinnakatte tegemiseks. Toode on lisanditega täiustatud, mis parandab selle ilmastikukindlust, nakkumis- ja töödeldavusomadusi.

- Õhukese vuugi müürimiseks 2 mm vuugipaksusega
- Hea töödeldavus ja väike materjalikulu
- Sobib pealekandmiseks käsitsi või kastmiskannuga
- Suurepärane nakkuvus ja ilmastikukindlus
- Tugevusklass M15



Kasutuskohad

- Õhukese vuugi müürimine 2 mm vuugipaksusega
- Krobelse pinnakatte tegemine

Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Kasutusjuhend

Aluspind

- Mürgitavate plokkide, telliste või konstruktsiooni temperatuur peab olema vähemalt +5°C.
- Müüritavad elemendid peavad olema kaitstud vihma eest. Tellised ei tohi olla märjad, lumised ega jäised.
- Aluspind tasandatakse, müürides esimese tellise- või plokirea täpselt sirgeks näiteks Müürimört M100/600-ga.

Kruntimine

- Müüritavaid konstruktsioone ei krundita.

Toote segamine ja pealekandmine

- Töö ajal tuleks vältida tugevat tuult, otsest päikesevalgust ja vihma.
- Töötamise ajal peab temperatuur olema vahemikus +5°C kuni +25°C.
- Üks 25 kg kuivsegu kott segatakse 5,0–6,0 liitri puhta veega.
- Maksimaalset veekogust ei soovitata kohe alguses lisada. Õige konsistents on saavutatud siis, kui segu püsib koos ja vesi ei eraldu pinnale.

Ajakohastatud 12.6.2026 Prinditud
14.10.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

- Veekogus peab vastama tootelehel toodud juhiste. Soovituslikust veekogusest kõrvalekaldumine vähendab segu tugevusnäitajaid, suurendab eraldumisriski, mõjutab tugevuse arengut ja halvendab töödeldavust.
- Toode segatakse ühtlaseks massiks vispli abil. Segamisaeg on umbes 2 minutit, seejärel lastakse segu seista umbes 10 minutit ja seejärel tehakse lühike uuesti segamine.
- Mört kantakse peale kas hambulise kellu abil või valatakse kastmiskannuga müüritava elemendi peale. Müürikuuk peab olema täielikult täidetud.
- Väga kuivades ja soojades tingimustes saab nakkuvust parandada, niisutades müüritavad elemendid matniiskeks. Vaba vett ei tohi esineda.
- Liikuvusvuugid tehakse konstruktsioonijooniste järgi.
- Valmis segu kasutusaeg on umbes 2 tundi.
- Tööriistad pestakse kohe pärast töö lõppu veega.
- Kuivanud mört eemaldatakse mehaaniliselt.
- Järelhooldusena hoitakse müürikuugid niisked umbes 3 ööpäeva pärast müürimist, sõltuvalt tingimustest ja objektist, kasutades veesumist.

Pinnaviimistlus

- Müüritud konstruktsioon viimistletakse projekti järgi. Siseroomides tasandatakse pind vajaduse korral näiteks Fesconi Niiskete ruumide tasandusegu WTT või mõne muu Fesconi seinapahtliga.

Muu tähelepanuväärne teave

- Müüritööl järgitakse projekteerijate juhiseid ja ametkondlikke eeskirju.
- Ei sobi tulekindlate telliste müürimiseks.
- Krobeline pinnakatte tegemisel tasandatakse aluspind Fesconi Sokli- ja tasanduskrohv SOL. Krobeline pinnakatte jaoks kasutatav kivipuru kantakse värsele Kitsasvuugimört KVL Kiviliim ja surutakse aluspinna külge. Pinda järelhooldatakse vastavalt kasutusjuhendile.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine

Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta <https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 12.6.2026 Prinditud
14.10.2026

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm

Puistepindamine 3–6 kg/m² sõltuvalt
puistematerjali karedusest
Õhukese vuugiga tellised 200 × 75 × 270; 2
kg/m²
NKH 270 × 130 × 75; 4 kg/m²

Veevajadus	5–6 l / 25 kg
Valmismört	16–18 l / 25 kg
Maksimaalne terasuurus	0,6 mm
Kogus pakendis	25 kg
Ladustamine	Ladustamisaeg kuivas kohas u 1 aasta
Minimaalne kasutustemperatuur	+5 °C
Töödeldavuse aeg	2 h
Survetugevus	M 15
Erilõiketugevus	> 0,182 N/mm ² (ka)
Soojusjuhtivus	0,72 W(m*K)
Kloriidisisaldus	< 0,1 % Cl
Külmakindlus	Pole kahjustusi pärast 100 tsüklit
Veeauru läbilaskvus	μ 15/35
Veeimavus	0,1 kg/(m ² .min0,5)
GWP A1-A3	0,16
GWP ühik	kg CO ₂ e/kg
GWP väärtuse arvutusmeetod	Geneeriline

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.