

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 12.6.2026 Prinditud
15.10.2026

KROHVIMÖRT HD KS 35/65 KIUD



Tootekirjeldus

Fesconi krohvisegu (Fescon Rappauslaasti HD KS 35/65) on väikese veemavusega, poorne ja fiibertugevdatud lubitsementkrohvi kuivsegu. Suurim terasuurus on 3 mm (tellimisel saadaval ka 1,2 mm).

- Lisage vaid vesi
- Saab paigaldada pumbaga
- Väga hea ilmastikukindlusega
- Hingav

Kasutuskohad

- Soojustuskrohvimiseks ehitusobjektidel
- Soojustuskrohvimiseks valmistajatehases
- Paksu krohvikihiki krohvimiseks
- Krohvi korrektsioonid siseruumides ja väljas
- Paksud augutäited

Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Kasutusjuhend

Valmistamine

Lisada kuivmaterjal vette ja segada betooniseguris umbes 10 minutit. Segumiksrõõvi või trellivispliga segamisel on piisav segamisaeg umbes 2-3 minutit. Laske mördil seista u 10 min ja segage lühidalt uuesti. Automaatseguri korral tuleb jälgida, et veehulk ei muutu liiga suureks.

Tööjuhised

Krohvimiseks kasutatakse krohvikellut või -pumpa. Ühe kihiki sobiv paksus on 15 mm, kui kihiki paksus ületab 20 mm, tuleb töö sooritada mitmes järgus. Alumisel kihil tuleb lasta kuivada 1-2 ööpäeva enne uue kihiki pealekandmist. Kuivades tingimustes tuleb alust enne uue segukihi paigaldamist niisutada.

Järelhooldus

Krohvimist piirkonda tuleb järelhooldada, kattes krohvipinna plastkilega või pihustades sellele veidi vett (vesi ei tohi valguda) vähemalt 1-3 ööpäeva jooksul. Kui temperatuur on +20°C, kaitske krohvi pind värsket pinda ühe ööpäeva jooksul vihma ja ereda päikesepaiste eest +10°C, kaitske krohvi pind värsket pinda kolme ööpäeva jooksul vihma eest +5°C, kaitske krohvi pind värsket pinda seitsme ööpäeva jooksul vihma eest



Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 12.6.2026 Prinditud
15.10.2026

Muud kaalutlused

- 3 ja 4 mm maksimaalse terasuurusega krohvisegude ja vertikaalvuukbetoonide pumpamiseks soovitatakse piisava võimsusega krohvipumpa, mille võimsus on vähemalt 5,5 kW ja statori suurus sobib 7 või 8 mm terasuurusele. Automaatse segamispumba kasutamist ei soovitata, kuna automaatsete pumpade segamisaeg jääb liiga lühikeseks, mis võib halvendada lisandite lahustuvust ja mördi omadusi.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine

Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta <https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 12.6.2026 Prinditud
15.10.2026

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm	u 1,4 kg / 1 mm kiht
Veevajadus	u 4,5 l / 25 kg
Valmismört	12-13 l / 25 kg
Olek	Pulber
Värvus	Kokkuleppel
Maksimaalne terasuurus	3 mm (1,2 mm)
Kogus pakendis	25 kg
Ladustamine	Ladustamisaeg kuivas kohas u 1 aasta
Tihedus	1,5 kg/dm ³
Minimaalne kasutustemperatuur	+5°C
Töödeldavuse aeg	1-3 h
Paindetõmbetugevus	> 0,5 MPa
Tuletundlikkus	A1
Valguvus/vedelus	Krohvimine: u 170 mm Haegermanni valguvus Müüritise ladumine: u 170 mm Haegermanni valguvus Vuukimine: u 120 mm Haegermanni valguvus
GWP A1-A3	0,26
GWP ühik	kg CO2e/kg
GWP väärtuse arvutusmeetod	Geneeriline

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.