Ajakohastatud 12.6.2026 Prinditud 5.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

LIIMMÖRT FLL



Tootekirjeldus

Liimmört FLL plaatimissegu on polümeermodifitseeritud tsemendipõhine krohvisegu, mille maksimaalne terasuurus on 0,6 mm.
- Fescoterm viimistluskrohvi süsteemi soojustusplaatide liimsegu
- Õhekrohvitavate elementide soojusisolatsiooni ilmastikukaitse

Kasutuskohad

- Olemasolevate elamute, äri- ja tööstushoonete lisasoojustamine ja uusehitiste soojustamine

Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Kasutusjuhend

Aluspind

Vana fassaadipind pestakse kestendavast värvist ja lahtisest mustusest survepesuriga puhtaks. Vajaduse korral eemaldatakse kestendav värv kraapimise teel. Aluselt lahtitulnud krohv või kahjustunud betoon eemaldatakse ja augud lapitakse.

Valmistamine

Kontrollige kotil olevalt sildilt mördi veevajadust. Lisage kuivaine vette ja segage sundseguriga umbes 1–2 minutit. Laske mördil seista u 10 min ja segage lühidalt uuesti. Uue segamise käigus leitakse mördi õige vedelus, lisades viimase koguse vett. Kogu ettenähtud veekogust ei tasu kohe algul lisada. Valmismördi töödeldavuse aeg on umbes 4 tundi.

Tööjuhised

Liimsegu kantakse kinnitatud isolatsiooniplaatidele segukammiga. Seejärel surutakse plaadid tihedalt üksteise vastu aluspinna külge kinni. Vuukidesse ei tohi jääda segu ega avasid. Isolatsiooniplaatide vuugid peavad olema pealistikku ja ristuvaid vuuke ei tohi olla. Lõpuks kinnitatakse isolatsiooniplaat aluspinna külge polüetüleenist kinnituspoltidega, mida peab olema vähemalt 4 tk/m^2. Kinnituspoldid paigaldatakse isolatsiooniplaatide nurkadesse ja ühtlaselt keskele. Fassaadi pind peab olema pärast kinnitamist sile ja isolatsiooniplaadid terved.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm	4 – 5 kg/m^2/kiht
Veevajadus	6,0 – 6,5 l / 25 kg
Valmismört	13–14 l / 25 kg kott
Olek	Pulber
Värvus	Hall
Maksimaalne terasuurus	0,6 mm
Kogus pakendis	25 kg
Ladustamine	Kuivas kohas u 1 aasta
Kasutustemperatuur	-10°C...+25°C
Töödeldavuse aeg	4 h
Nakketugevus	> 1,0 MPa (FP=B)
Soojusjuhtivus	≤ 0,71 W/mK
GWP A1-A3	0,32
GWP ühik	kg CO2e/kg
GWP väärtuse arvutusmeetod	Geneeriline

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.