Ajakohastatud 12.6.2026 Prinditud 14.10.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

TASANDUSSEGU TSL

Tootekirjeldus

Fesconi Tasandussegu on polümeermodifitseeritud tsemendipõhine krohvisegu, mille maksimaalne terasuurus on 0,6 mm. Paksu segukihi sisse valatud elemendi pinnatasandussegu.
Ajavahemikus 01.04.-30.09. Hyvinkää tehases laotoode.

Kasutuskohad

Ehitusobjektil kasutatakse paksu segukihi sisse valatud elemendi pinnatasandusseguna. Tasandusseguga töötlemine tagab pinna ühtlase imamisvõime ja tasase aluspinna pinnakatte all.

Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Kasutusjuhend

Aluspind

Pärast elemendivuukide täitmist eemaldatakse pinnalt võimaliku lihvimise jäljed, parandatakse äralöödud kohad ja silutakse pinda objektist olenevalt kas lihvimise või mördiga tasandamise teel.

Valmistamine

Kontrollige kotil olevalt sildilt mördi veevajadust. Lisage kuivaine vette ja segage sundseguriga umbes 1–2 minutit. Laske mördil seista u 10 min ja segage lühidalt uuesti. Uue segamise käigus leitakse mördi õige vedelus, lisades viimase koguse vett. Kogu ettenähtud veekogust ei tasu kohe algul lisada. Valmismördi töödeldavuse aeg on umbes 2 tundi.

Tööjuhised

Pärast tolmu eemaldamist kantakse pinnale 2–10 mm kiht viimistlussegu, mis silutakse pinnale sobivaks. Tingimustest olenevalt võib pinna katmist alustada 2–5 ööpäeva möödudes.

Jäätmekäsitlus

Segupind tuleb hoida niiskena veega pritsides 1–2 ööpäeva sõltuvalt oludest.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Ajakohastatud 12.6.2026 Prinditud 14.10.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm	u 1,6 kg/m^2/mm
Veevajadus	6,9–7,3 l / 25 kg
Valmismört	13–14 l / 25 kg
Värvus	Hall
Maksimaalne terasuurus	0,6 mm
Kogus pakendis	25 kg
Ladustamine	Kuivas kohas u 1 aasta
Kasutustemperatuur	+5°C...+25°C
Töödeldavuse aeg	2 h
Survetugevus	< 10 MPa
Nakketugevus	> 1 MPa
Tuletundlikkus	A2
GWP A1-A3	0,32
GWP ühik	kg CO2e/kg
GWP väärtuse arvutusmeetod	Geneeriline

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.