

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 29.3.2026 Prinditud
15.6.2026

NAKKEKRUNT PLUS



Tootekirjeldus

Fescon Nakkekrunt PLUS on lahustivaba erikrunt, millele on lisatud nakkumist parandavaid lisandeid. Toode on mõeldud mitteimavate pindade eeltöötamiseks enne tasandamist. Ainult sisetingimustes kasutamiseks.

- Kasutusvalmis
- Mitteimavate pindade kruntimiseks
- Kuivamisaeg umbes 1 tund

Kasutuskohad

- Looduskivid
- Keraamilised plaadid ja klaaspinnad
- Teraspinnad
- Kvartsvinüülplaadid ja muud sarnased kõvad põrandamaterjalid
- Kipskrohvi mört GL kruntimiseks kõvadel ja mitteimavatel betoonelementpindadel

Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Kasutusjuhend

Aluse eeltöötlus

- Aluspind peab olema puhas, tugev, tolmuvaba ja tolmuimejaga puhastatud.
- Pinnalt peab olema eemaldatud mustus, õli, rasv ja kogu lahtine materjal. Vajadusel tehakse pinna karestamine.
- Aluspind peab olema piisavalt tugev, liikumatu ja kandevõimeline.
- Aluspõrandakonstruktsiooni temperatuur peab olema üle +10°C.
- Korrosioonitundlikud metallpinnad tuleb enne kruntimist kaitsta.

Segamine

- Toode on sellisel kujul kohe kasutusvalmis

Nakkekrundi laotamine

- Hästi segatud nakkekrunt laotatakse harjamise teel õhukeseks siledaks kihiks (vältige loikude tekkimist)
- Enne järeltöötlemist peab nakkekrunt olema kuiv, kuivamisaeg umbes 1 tundi (+15°C / 50 % RH)
- Töövahendid ja seadmed tuleb pesta kohe veega puhtaks

Muud kaalutlused

- Ei sobi kasutamiseks koos lahustipõhiste liimidega

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 29.3.2026 Prinditud
15.6.2026

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine

Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta <https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 29.3.2026 Prinditud
15.6.2026

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm	u. 150 g / m ² (u. 33 m ² / 5 kg)
Värvus	Sinine
Kogus pakendis	5 kg
Ladustamine	Suletud mahutis jahedas laos 12 kuud, ei tohi jäätuda
Tihedus	1 l = 1,5 kg
Kasutustemperatuur	+10°C...+25°C (aluspõrandakonstruktsioon ja sisetemperatuur)
Kuivamisaeg	u. 1 tundi (+15°C, RH 50 %)
Vedeldi	Kasutusvalmis
Pealekandmisviis	Harjates
Transportimine	Soojalt transportimine

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.