Ajakohastatud 31.10.2025 Prinditud 5.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

SAVIAHJUMÖRT SUL



Tootekirjeldus

Fesconi saviahjumört on erimört, mille põhisideaine on savi ja täitematerjal looduslik liiv. Suurim terasuurus on 1,5 mm.
- Lihtsasti kasutatav
- Head töödeldavusomadused

Kasutuskohad

- Põletatud tellistest ehitatud, puiduga köetavate kaminate ja korstnate müüritised siseruumides

Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Kasutusjuhend

Valmistamine

Kontrollige kotil olevalt sildilt mördi veevajadust. Lisada kuivmaterjal vette ja segada betooniseguris umbes 10 minutit. Segumiksris või trellivispliga segamisel on piisav segamisaeg umbes 4-5 minutit. Laske mördil seista u 10 min ja segage lühidalt uuesti. Uue segamise käigus leitakse mördi õige vedelus, lisades viimase koguse vett. Kogu ettenähtud veekogust ei tasu kohe algul lisada. Valmismördi töödeldavuse aeg on umbes 3 tundi.

Tööjuhised

Minimaalne töötemperatuur on +5°C. Ka telliste ja mördi temperatuur peab olema üle +5°C ja ning telliste pind olema kuiv ja imav. Kivid laotakse u 10–13 mm paksuse vuugiga või lahtiste vuukidega müüritisena, mille u 15 mm paksused järelvuugid tehakse Fesconi vuugimördiga (Fescon Saumauslaasti). Külma korstnaosa (katuslaest kõrgemal paikneva korstna) ladumiseks kasutatakse Fesconi müürimörti (Fescon Muurauslaasti) ja ilmastikukindlaid tellisesorte. Müüritöödel järgitakse projekteerijate juhiseid ja ametiasutuste määrusi.

Järelhooldus

Pärast müüritise ladumist peab temperatuur olema vähemalt 5 ööpäeva jooksul üle +5°C. Enne kasutuselevõttu lastakse konstruktsioonil kuivada 2–3 nädalat nii, et luugid ja siibrid on lahti. Esimeseks ettevaatlikuks kütmiseks kasutatakse näiteks soojapuhurit. Järgmised 3–5 päeva köetakse ettevaatlikult väikese tulega. Luugid ja siibrid jäetakse pärast iga kuivatuskütmist lahti.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Ajakohastatud 31.10.2025 Prinditud 5.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm	0,8 kg/täistellis (257x123x57) 1,0 kg/õõnestellis (257x123x57) 1,3 kg/õõnestellis (257x130x75)
Veevajadus	u 5 l / 25 kg
Valmismört	15 l / 25 kg
Olek	Pulber
Täitematerjal	Peamine sideaine savi, väike kogus tsementi
Värvus	Hall
Maksimaalne terasuurus	1,5 mm
Ladustamine	Ladustamisaeg kuivas kohas u 1 aasta
Minimaalne kasutustemperatuur	+5°C
Töödeldavuse aeg	3 h
Tuletundlikkus	A1

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.