

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 31.10.2025 Prinditud
14.10.2026

SAVIAHJUMÖRT SUL



Tootekirjeldus

Fesconi saviahjumört on erimört, mille põhiseadaine on savi ja täitematerjal looduslik liiv. Suurim terasuurus on 1,5 mm.

- Lihtsasti kasutatav
- Head töödeldavusomadused

Kasutuskohad

- Põletatud tellistest ehitatud, puiduga köetavate kaminade ja korstnate müüritised siseruumides

Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Kasutusjuhend

Valmistamine

Kontrollige kotil olevalt sildilt mördi veevajadust. Lisada kuivmaterjal vette ja segada betooniseguris umbes 10 minutit. Segumiksris või trellivispliga segamisel on piisav segamisaeg umbes 4-5 minutit. Laske mördil seista u 10 min ja segage lühidalt uuesti. Uue segamise käigus leitakse mördi õige vedelus, lisades viimase koguse vett. Kogu ettenähtud veekogust ei tasu kohe algul lisada. Valmismördi töödeldavuse aeg on umbes 3 tundi.

Tööjuhised

Minimaalne töötemperatuur on +5°C. Ka telliste ja mördi temperatuur peab olema üle +5°C ja ning telliste pind olema kuiv ja imav. Kivid laotakse u 10–13 mm paksuse vuugiga või lahtiste vuukidega müüritisena, mille u 15 mm paksused järelvuugid tehakse Fesconi vuugimördiga (Fescon Saumauslaasti). Külma korstnaosa (katuslaest kõrgemal paikneva korstna) ladumiseks kasutatakse Fesconi müürimörti (Fescon Muurauslaasti) ja ilmastikukindlaid tellisesorte. Müüritöödel järgitakse projekteerijate juhiseid ja ametiasutuste määrusi.

Järelhooldus

Pärast müüritise ladumist peab temperatuur olema vähemalt 5 ööpäeva jooksul üle +5°C. Enne kasutuselevõttu lastakse konstruktsioonil kuivada 2–3 nädalat nii, et luugid ja siibrid on lahti. Esimeseks ettevaatlikuks kütmiseks kasutatakse näiteks soojapuhurit. Järgmised 3–5 päeva köetakse ettevaatlikult väikese tulega. Luugid ja siibrid jäetakse pärast iga kuivatuskütmist lahti.

Jäätmekäitus

Ladustamine ja jääkide käitlemine

Vt eraldi juhust toodete ladustamise ja hävitamise kohta <https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank>



Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 31.10.2025 Prinditud
14.10.2026

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm

0,8 kg/täistellis (257x123x57)
1,0 kg/öönestellis (257x123x57)
1,3 kg/öönestellis (257x130x75)

Veevajadus

u 5 l / 25 kg

Valmismört

15 l / 25 kg

Olek

Pulber

Täitematerjal

Peamine sideaine savi, väike kogus tsementi

Värvus

Hall

Maksimaalne terasuurus

1,5 mm

Ladustamine

Ladustamisaeg kuivas kohas u 1 aasta

Minimaalne kasutustemperatuur

+5°C

Töödeldavuse aeg

3 h

Tuletundlikkus

A1

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.