Ajakohastatud 20.12.2024 Prinditud 25.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

TULEKINDEL PARANDUSSEGU TKK



Tootekirjeldus

Fesconi tulekindel parandussegu on tsementsideainet sisaldav mitmeotstarbeliste tulekollete koldeavade pragude ja aukude täitmiseks ettenähtud segu.
• Lihtsasti kasutatav
• Kuumuskindlus +1300°C
• Kihi paksus 5 - 20 mm
• Head töödeldavusomadused

Kasutuskohad

• Ahjud, küpsetusahjud, grillid, maa-ahjud, nende kolded ja katted
• Sobib väliskesta pragude ning kaminate ja ahjude ühenduskohtade parandamiseks.

Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Kasutusjuhend

Tööjuhised

Umbes 5 detsiliitrisse toatemperatuuril olevasse vette segatakse 2 kg mördipulbrit. Mördi laotamiseks võib kasutada terava otsaga koppa, vuugirauda või kummikinnast. Kinnituse tugevdamiseks harjatakse parandatud koht terasharjaga puhtaks ja tolm eemaldatakse niiske nuustikuga. Pragusid suurendatakse enne lappimist meisliga. Parandatud kohtade tugevuse suurendamiseks lastakse neil enne ruumide kütmist kõveneda. Esimest korda tuleb ruume kütta ettevaatlikult (mitte liiga kuumaks).

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Ajakohastatud 20.12.2024 Prinditud 25.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tehnilised andmed

Veevajadus	2,5 dl/kg
Olek	Pulber
Värvus	Hall
Maksimaalne terasuurus	2,0 mm
Kogus pakendis	2 kg plastnõu
Ladustamine	18 kuud originaalpakendis kuivas kohas
Kihi paksus	5 - 20 mm
Töödeldavuse aeg	1 h

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.