Ajakohastatud 17.3.2025 Prinditud 5.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

# TULEKINDEL MÜÜRIMÖRT TKM




### Tootekirjeldus

Fescon Tulekindel müürimört on mõeldud õhukese vuugiga müürimiseks koldes kasutatavate tulekindlate telliste jaoks siseruumides kasutatavates puuküttega koduküttekolletes.

- Lihtsasti kasutatav
- Kuumuskindlus +1200°C
- Head töödeldavusomadused

### Kasutuskohad

- Kuumuskindlate telliste peenvuugiga müüritise puudega köetavates küttekolletes ja tulega kokkupuutuvatel pindadel sisetingimustes

**Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.**

### Kasutusjuhend

## Valmistamine

Kontrollige kotil olevalt sildilt mördi veevajadust. Lisage kuivaine vette ja segage sundseguriga või trellvispliga umbes 4–5 minutit. Laske mördil seista u 10 min ja segage lühidalt uuesti. Uue segamise käigus leitakse mördi õige vedelus, lisades viimase koguse vett. Kogu ettenähtud veekogust ei tasu kohe algul lisada. Valmismördi töödeldavuse aeg on mitu tundi, kui vee aurustumine mördist on takistatud.

## Tööjuhised

Madalaim töötemperatuur on +5°C. Telliste temperatuur peab olema üle +5°C ja mördi temperatuur üle +10°C. Kivid laotakse u 1–2 mm laiuse vuugiga.

## Järelhooldus

Mördil tekib ruumiga keemiline ja keraaamiline side u temperatuuril +700°C. Enne kasutuselevõttu lastakse konstruktsioonil kuivada 2–3 nädalat nii, et luugid ja siibrid on lahti. Esimeseks ettevaatlikuks kütmiseks kasutatakse näiteks soojapuhurit. Järgmised 3–5 päeva köetakse ettevaatlikult väikese tulega. Luugid ja siibrid jäetakse pärast iga kuivatuskütmist lahti.

### Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

# Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| **Materjali kulunorm** | 0,25 kg/tellis |
| **Veevajadus** | 3,6 – 4,0 l / 20 kg kott |
| **Valmismört** | 9,6 – 10,4 l / 20 kg kott |
| **Olek** | Pulber |
| **Värvus** | Hall |
| **Maksimaalne terasuurus** | 0,5 mm |
| **Kogus pakendis** | 5 kg ja 20 kg |
| **Ladustamine** | Kott: ladustamisaeg kuivas kohas u 1 aastaPlastnõu: ladustamisaeg kuivas kohas 18 kuud |
| **Minimaalne kasutustemperatuur** | +5°C |
| **Töödeldavuse aeg** | Suletud nõus mitu ööpäeva |
| **Soojapidavus** | +1200°C |

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.