

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 26.2.2025 Prinditud
13.10.2026

NAKKEKRUNT



Tootekirjeldus

Veebaasil nakkekrunt (primer) aluspinna eeltöötluks. Nakkekrunti kasutatakse Fesconi hüdroisolatsioonisüsteemi osana. Sobib kasutamiseks ka kõikidel Fesconi põranda tasandussegudel ja seina tasandussegude koormusklassi parandamiseks. Parandab nakkumist aluspinnaga, seob tolmu, väldib õhumullide teket ja takistab tasanduskihis oleva vee liiga kiiret imendumist aluspinda. Sobib kasutamiseks sisetöödel. Nakkekrunt moodustab osa Fesconi hüdroisolatsioonisüsteemist. Sertifikaat nr VTT-C-870-06. Pakendi suurus 5 x 3 ltr / karp ja 10 x 1 ltr / karp.

- Fesconi hüdroisolatsioonisüsteemiga sobiv nakkekrunt
- Sobib kõikide tasandussegudega
- Seinatasandussegu vastupidavuse parandamine
- Sobib kasutamiseks sisetöödel



Kasutuskohad

- Fesconi hüdroisolatsioonisüsteemi nakkekrunt
- Õõnespaneelid
- Kohapeal valatud betoonpõrandad
- Tsemendi baasil tasandussegud
- Kipsplaadid ja katmata puidupõhised ehitusplaadid

Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Kasutusjuhend

Aluspind

- Aluspind peab olema puhas, tolmuvaba, kõva ja liikumatu
- Lahtised kihid, tsementliim ja muu praht on nakke tagamiseks mehaaniliselt eemaldatud.
- Aluskonstruksiooni temperatuur on üle +10°C ja suhteline niiskus alla 95% RH.
- Hüdroisolatsiooni puhul peab aluspinna suhteline niiskus olema < 90% RH
- Aluspõranda konstruktsiooni suhteline niiskus mõjutab tasanduskihi kuivamist

Segamine

- Betooni- ja tsemendipõhised tasandussegud: 1 osa nakkeainet ja 3 osa vett
- Aluspinnad, mis ei talu niiskust, näiteks kips ja puit: ei lahjendata.
- Enne kasutamist segage toodet pakendit keerates, vältige raputamist.

Pealekandmine

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 26.2.2025 Prinditud
13.10.2026

- Fesconi nakkekrunt kantakse peale õhukese ühtlase kihina harjamise teel. Nakkekrunt ei tohi jääda loikudesse.
- Fesconi nakkekrunt peab enne hüdroisolatsiooni või tasanduskihi pealekandmist ära kuivama (olenevalt tingimustest 1–4 tundi)
- Tugevalt imavad aluspinnad (nt valatud betoonpõrandad või renoveeritavad objektid) tuleb kruntida kaks korda. Esimene töötlemine teha segamissuhtega 1:5 (1 osa nakkekrunti, 5 osa vett), teine töötlemine suhtega 1:3.
- Kui põranda tasanduskihi pinnale tekivad õhumullid, on see tavaliselt märk ebapiisavast kruntimisest.
- Töövahendid ja seadmed tuleb pesta kohe veega puhtaks.

Muud arvestatavad asjaolud

- Mitteimavate pindade eeltöötlus (nt keraamilised plaadid, epoksiid, metallpinnad) vastavalt nakkekrundi PLUS juhisteile.
- Seinä tasanduskihtide koormusklassi saab parandada, kui asendada 10% veest nakkekrundiga. Sel juhul saavutatakse koormusklass RL 04.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine

Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta <https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 26.2.2025 Prinditud
13.10.2026

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm

Õõnespaneelide aluspinnad ja tsemendipõhised tasanduskihid: valmisegu (segamissuhe 1:3) ca 10 m²/lKohapeal valatavad betoonalused: valmisegu (suhe 1:3) ca 5 m²/lkipsplaadid ja puitpinnad (lahjendamata): ca 7 m²/l

Olek	Vedel
Kogus pakendis	1 l, 3 l, 10 l
Ladustamine	Jahedas, mitte alla +6°C, tihedalt suletud originaalpakendis maksimaalselt 2 aastat
Tihedus	1 l = 1 kg
Kasutustemperatuur	+10°C...+25°C (aluspind ja siseõhu temperatuur)
Kuivamisaeg	Olenevalt tingimustest 1–4 h
Vedeldi	Vesi
Pealekandmisviis	Harjates

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.