Ajakohastatud 26.2.2025 Prinditud 24.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

# NAKKEKRUNT




### Tootekirjeldus

Veebaasil nakkekrunt (primer) aluspinna eeltöötluseks. Nakkekrunti kasutatakse Fesconi hüdroisolatsioonisüsteemi osana. Sobib kasutamiseks ka kõikidel Fesconi põranda tasandussegudel ja seina tasandussegude koormusklassi parandamiseks. Parandab nakkumist aluspinnaga, seob tolmu, väldib õhumullide teket ja takistab tasanduskihis oleva vee liiga kiiret imendumist aluspinda. Sobib kasutamiseks sisetöödel. Nakkekrunt moodustab osa Fesconi hüdroisolatsioonisüsteemist. Sertifikaat nr VTT-C-870-06. Pakendi suurus 5 x 3 ltr / karp ja 10 x 1 ltr / karp.

- Fesconi hüdroisolatsioonisüsteemiga sobiv nakkekrunt
- Sobib kõikide tasandussegudega
- Seinatasandussegu vastupidavuse parandamine
- Sobib kasutamiseks sisetöödel

### Kasutuskohad

- Fesconi hüdroisolatsioonisüsteemi nakkekrunt
- Õõnespaneelid
- Kohapeal valatud betoonpõrandad
- Tsemendi baasil tasandussegud
- Kipsplaadid ja katmata puidupõhised ehitusplaadid

**Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.**

### Kasutusjuhend

## Aluspind

- Aluspind peab olema puhas, tolmuvaba, kõva ja liikumatu
- Lahtised kihid, tsementliim ja muu praht on nakke tagamiseks mehaaniliselt eemaldatud.
- Aluskonstruktsiooni temperatuur on üle +10°C ja suhteline niiskus alla 95% RH.
- Hüdroisolatsiooni puhul peab aluspinna suhteline niiskus olema < 90% RH
- Aluspõranda konstruktsiooni suhteline niiskus mõjutab tasanduskihi kuivamist

## Segamine

- Betooni- ja tsemendipõhised tasandussegud: 1 osa nakkeainet ja 3 osa vett
- Aluspinnad, mis ei talu niiskust, näiteks kips ja puit: ei lahjendata.
- Enne kasutamist segage toodet pakendit keerates, vältige raputamist.

## Pealekandmine

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

- Fesconi nakkekrunt kantakse peale õhukese ühtlase kihina harjamise teel. Nakkekrunt ei tohi jääda loikudesse.
- Fesconi nakkekrunt peab enne hüdroisolatsiooni või tasanduskihi pealekandmist ära kuivama (olenevalt tingimustest 1–4 tundi)
- Tugevalt imavad aluspinnad (nt valatud betoonpõrandad või renoveeritavad objektid) tuleb kruntida kaks korda. Esimene töötlemine teha segamissuhtega 1:5 (1 osa nakkekrunti, 5 osa vett), teine töötlemine suhtega 1:3.
- Kui põranda tasanduskihi pinnale tekivad õhumullid, on see tavaliselt märk ebapiisavast kruntimisest.
- Töövahendid ja seadmed tuleb pesta kohe veega puhtaks.

## Muud arvestatavad asjaolud

- Mitteimavate pindade eeltöötlus (nt keraamilised plaadid, epoksiid, metallpinnad) vastavalt nakkekrundi PLUS juhistele.
- Seina tasanduskihtide koormusklassi saab parandada, kui asendada 10% veest nakkekrundiga. Sel juhul saavutatakse koormusklass RL 04.

### Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Ajakohastatud 26.2.2025 Prinditud 24.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

# Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| **Materjali kulunorm** | Õõnespaneelide aluspinnad ja tsemendipõhised tasanduskihid: valmissegu (segamissuhe 1:3) ca 10 $m^2$/lKohapeal valatavad betoonalused: valmissegu (suhe 1:3) ca 5 $m^2$/lkipsplaadid ja puitpinnad (lahjendamata): ca 7 $m^2$/l |
| **Olek** | Vedel |
| **Kogus pakendis** | 1 l, 3 l, 10 l |
| **Ladustamine** | Jahedas, mitte alla +6°C, tihedalt suletud originaalpakendis maksimaalselt 2 aastat |
| **Tihedus** | 1 l = 1 kg |
| **Kasutustemperatuur** | +10°C...+25°C (aluspind ja siseõhu temperatuur) |
| **Kuivamisaeg** | Olenevalt tingimustest 1–4 h |
| **Vedeldi** | Vesi |
| **Pealekandmisviis** | Harjates |

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.