

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 19.8.2025 Prinditud
14.10.2026

NAKKEKRUNT KP



Tootekirjeldus

Fesconi nakkekrunt KP on veebaasil nakkekrunt (primer), mida kasutatakse nakkekrundina hüdroisolatsioonisüsteemides Fescon WS ja Fescoseal A+B. Sobib kasutamiseks sisetöödel.

- Aluspinna eeltöötluks enne hüdroisolatsiooni paigaldamist
- Parandab nakkumist
- Harjatatav



Kasutuskohad

- Hüdroisolatsioonisüsteemidele Fescon WS ja Fescoseal A+B.
- Betoonpinnad ja tsemendipõhiste tasandussegudega pinnad
- Märjadesse ruumidesse sobiv ehitusplaat

Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Kasutusjuhend

Aluspind

- Aluspind peab olema puhas, tolmuva, kõva ja liikumatu
- Lahtised kihid, tsemendiliim ja muu mustus tuleb nakkumise tagamiseks mehaaniliselt eemaldada.
- Põranda aluskonstruktsiooni temperatuur $> +10^{\circ}\text{C}$
- Hüdroisolatsiooniga Fescon WS peab aluspinna suhteline niiskus olema $< 90\% \text{ RH}$, Fescoseal A+B hüdroisolatsiooniga $< 95\%$

Segamine

- Betooni- ja tsemendipõhised tasandussegud: 1 osa nakkeainet ja 3 osa vett
- Aluspinnad, mis ei talu niiskust, nt põranda kipsplaadid ja puitpinnad: Ei lahjendata.
- Enne kasutamist segage toodet pakendit keerates, vältige raputamist.

Nakkekrundi laotamine

- Nakkekrunt kantakse peale õhukese ühtlase kihina harjamise teel. Nakkekrunt ei tohi jääda loikudesse.
- Nakkekrunt peab enne hüdroisolatsiooni või tasanduskihi pealekandmist ära kuivama (olenevalt tingimustest 1–4 tundi).
- Tugevalt imavad aluspinnad (nt valatud betoonpõrandad või renoveeritavad objektid) tuleb kruntida kaks korda. Esimene töötlemine teha segamissuhtega 1:5 (1 osa nakkekrunti, 5 osa vett), teine töötlemine suhtega 1:3.
- Töövahendid ja seadmed tuleb pesta kohe veega puhtaks.

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 19.8.2025 Prinditud
14.10.2026

Muud arvestatavad asjaolud

- Niiskete ruumide ehitusplaatide puhul järgige tootja kruntimisjuhiseid.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine

Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta <https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 19.8.2025 Prinditud
14.10.2026

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm

Tsemendipõhised tasanduskihid: valmissegu (segamissuhe 1:3) ca 10 m²/lKohapeal valatavad betoonalused: valmissegu (suhe 1:3) ca 6 m²/lKipsplaadid ja puitpinnad (lahjendamata): ca 7 m²/l

Olek	Vedel
Kogus pakendis	5 l ja 10 l
Ladustamine	Jahedas, mitte alla +6°C, tihedalt suletud originaalpakendis maksimaalselt 1 aastat
Tihedus	1 l = 1 kg
Kasutustemperatuur	+10°C...+25°C (aluspinnd ja siseõhu temperatuur)
Kuivamisaeg	Olenevalt tingimustest 1–4 h
Vedeldi	Vesi
Pealekandmisviis	Harjates
Transportimine	Soojalt transportimine

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.