

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 18.8.2025 Prinditud
14.10.2026

KAUVUÄÄRIK KL-B

Tootekirjeldus

Butüülist iseliimuv kaevuäärrik sobib kasutamiseks kõigi Fesconi hüdroisolatsiooni süsteemidega. Pinnatugevdus polüpropüleenkangast. Kaevuäärriku mõõtmed 37 x 37 cm. Pakendi suurus 10 tk/kast. Kasutamine. Sobib kaevudele, mis enne kinnitusrõnga paigaldamist kaetakse täielikult butüülist kaevuäärrikuga.



Kasutuskohad

- Fesconi hüdroisolatsioonisüsteemi kuuluv pörandakaevu tihendusdetail
- Sobib kaevudele, mis enne kinnitusrõnga paigaldamist kaetakse täielikult butüülist kaevuäärrikuga

Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Kasutusjuhend

Toote paigaldamine / Hüdroisolatsioon WS ja muud hüdroisolatsioonisüsteemid

- Kaevuäärrik tuleb paigaldada kuivanud nakkekrundile.
- Tsentreerige äärrik täpselt kaevu keskkohaga.
- Esmalt eemaldage kaheosalise kaitsepaberi üks pool ja kinnitage pool äärrikust kaevu peale. Eemaldage teine kaitsepaber ja pöörake kaevuäärriku teine pool kaevu peale.
- Veenduge, et kaevuäärrik oleks täielikult aluse külge kinnitunud.
- Kandke hüdroisolatsioon üle kogu elastse kaevuäärriku KL-B. Kaevuäärriku alla hüdroisolatsiooni ei paigaldata.
- Kandke esimene hüdroisolatsioonikiht kogu isoleeritavale pörandapinnale. Enne pörandakaevu kinnitusrõnga paigaldamist ja teise kihi pealekandmist laske esimesel kihil hüdroisolatsiooni tootekaardile vastava aja vältel kuivada.
- Paigaldage kinnitusrõngas. Alustuseks lõigake pörandakaevu kohta kaevu tootja juhiste vastav ava. Painutage ja pingutage elastne kaevuäärrik KL-B ühtlaselt surudes kinnitusrõngaga kaevu siseservadele.
- Kaevuäärrik peab ulatuma paigaldatud kinnitusrõnga alumise pinnani. Üleliigsed osad tuleb kinnitusrõnga alumiselt pinnalt ära lõigata.
- Kandke hüdroisolatsioon kogu isoleeritavale pörandapinnale ka teist korda. Teine hüdroisolatsioonikiht kantakse kaevu juures kuni kinnitusrõnga ülaservani.
- Pörandakaevu sisepoolele hüdroisolatsiooni ei panda

Toote paigaldamine / Fescoseal A + B süsteem

- Kaevuäärrik tuleb paigaldada märjale Fescoseal A + B hüdroisolatsioonile.
- Tsentreerige äärrik täpselt kaevu keskkohaga.
- Esmalt eemaldage kaheosalise kaitsepaberi üks pool ja kinnitage pool äärrikust kaevu peale. Eemaldage teine kaitsepaber ja pöörake kaevuäärriku teine pool kaevu peale.
- Kaev peab jääma tervikuna kaevuäärriku alla. Veenduge, et kaevuäärrik oleks täielikult aluse külge kinnitunud.

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 18.8.2025 Prinditud
14.10.2026

- Kandke hüdroisolatsioon üle kogu elastse kaevuäärriku KL-B.
- Kandke esimene hüdroisolatsioonikiht kogu isoleeritavale põrandapinnale. Enne põrandakaevu kinnitusrõnga paigaldamist ja teise kihi pealekandmist laske esimesel kihil kuivada u 90 minutit.
- Paigaldage kinnitusrõngas. Alustuseks löigake põrandakaevu kohta kaevu tootja juhistelevastav. Painutage ja pingutage elastne kaevuäärrik KL-B ühtlaselt surudes kinnitusrõngaga kaevu siseservadele.
- Kaevuäärrik peab ulatuma paigaldatud kinnitusrõnga alumise pinnani. Üleliigsed osad tuleb kinnitusrõnga alumiselt pinnalt ära lõigata.
- Kandke hüdroisolatsioon kogu isoleeritavale põrandapinnale ka teist korda. Teine hüdroisolatsioonikiht kantakse kaevu juures kuni kinnitusrõnga ülaservani.
- Põrandakaevu sisepoolele hüdroisolatsiooni ei panda.

Millega peab veel arvestama

- Hüdroisolatsioonitööd tuleb teha vastavalt RT-kaartidele ja RIL-juhenditele

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine

Vt eraldi juhiste toodete ladustamise ja hävitamise kohta <https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 18.8.2025 Prinditud
14.10.2026

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm	1 äärrik põrandakaevu kohta
Värvus	Hall
Kogus pakendis	10 tk / kast
Ladustamine	Hoida soojas. Mitte lasta külmutada.
Kihi paksus	u. 1 mm
Kasutustemperatuur	+10°C...+25°C (aluspinna ja õhu temperatuur)
Transportimine	Soojalt transportimine

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.