Ajakohastatud 12.6.2026 Prinditud 26.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

PLAATIMISSEGU ILL



Tootekirjeldus

Fesconi plaatimismört ILL on tsementsideainet sisaldav poolvedel mört, mis on ette nähtud eelkõige suurte plaatpõrandate paigaldamiseks. Plaatimismört ILL on C2S1-klassiga külmakindel paigaldusmört, katsearuanne VTT-S-05533-10. Sobib nii sise- kui ka välistingimustes kasutamiseks.

- Lihtsasti kasutatav
- Head töödeldavusomadused
- Vastab tõmbetugevuse normile C2
- Elastsusklass S1
- Põrandaküttega põrandate jaoks
- Sobib kasutamiseks nii sise- kui ka välistöödel

Kasutuskohad

- Keraamiliste ja looduslike kiviplaatide kinnitamiseks sise- ja välistingimustes kasutamiseks betoon-, plaat-, plast- ja värvitud pindadele
- Sobib põrandaküttega põrandatele

Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Kasutusjuhend

Aluspind

- Puhas, terve, tolmuvaba ja sile
- Kui vana pinnakate kaetakse plaatidega, tuleb tagada vana pinnakatte nake ja karestada aluspinda.
- Piisav tugevus ja kandevõime
- Põrandaküte tuleb välja lülitada kaks ööpäeva enne plaatimist
- Aluspõranda konstruktsiooni suhteline niiskus alla 95% RH
- Temperatuur > +10°C
- Lahtised pinnakatted, tsementliim ja muu mustus tuleb eemaldada mehaaniliselt.
- Maksimaalne niiskus 90% RH

Kasutusjuhend

- Segage üks kotitäis (20 kg) tasandussegu u 5,4 liitri külma veega.
- Segage tasandussegu trellvispliga ühtlaseks massiks.
- Mört kantakse pinnale tugevasti vastu alust surudes ja kammitakse laiali pahtlilabida hambulise servaga.
- Tööaeg on pärast vee lisamist umbes 1 tundi.

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

- Töövahendeid pestakse kohe pärast töö lõpetamist veega.
- Kuivanud tasandussegu eemaldatakse mehaaniliselt.

Vuukimine

- Vuukige u 1 ööpäeva pärast olenevalt õhu temperatuurist ja suhtelisest niiskusest.

Muud kaalutlused

- Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm	3–6 kg/m^2
Veevajadus	Max 5,4 l / 20 kg
Sideaine	Tsement
Värvus	Hall
Maksimaalne terasuurus	0,6 mm
Kogus pakendis	20 kg
Ladustamine	1 aasta kuivas kohas
Kasutustemperatuur	+10°C...+25°C
Töödeldavuse aeg	u 1 h
Avatud aeg	u 20 min
Vuugitav	u 1 ööpäev
GWP A1-A3	0,76
GWP ühik	kg CO2e/kg
GWP väärtuse arvutusmeetod	Geneeriline

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.