

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Tel. 020 789 5900  
www.fescon.fi

Ajakohastatud 12.6.2026 Prinditud  
17.10.2026

## PLAATIMISSEGU ILL



### Tootekirjeldus

Fesconi plaatimismört ILL on tsementsideainet sisaldav poolvedel mört, mis on ette nähtud eelkõige suurte plaatpõrandate paigaldamiseks. Plaatimismört ILL on C2S1-klassiga külmakindel paigaldusmört, katsearuanne VTT-S-05533-10. Sobib nii sise- kui ka välistingimustes kasutamiseks.

- Lihtsasti kasutatav
- Head töödeldavusomadused
- Vastab tõmbetugevuse normile C2
- Elastsusklass S1
- Põrandaküttega põrandate jaoks
- Sobib kasutamiseks nii sise- kui ka välistöödel



### Kasutuskohad

- Keraamiliste ja looduslike kiviplaatide kinnitamiseks sise- ja välistingimustes kasutamiseks betoon-, plaat-, plast- ja värvitud pindadele
- Sobib põrandaküttega põrandatele

Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

### Kasutusjuhend

#### Aluspind

- Puhas, terve, tolmuva ja sile
- Kui vana pinnakate kaetakse plaatidega, tuleb tagada vana pinnakatte nake ja karestada aluspinda.
- Piisav tugevus ja kandevõime
- Põrandaküte tuleb välja lülitada kaks ööpäeva enne plaatimist
- Aluspõranda konstruktsiooni suhteline niiskus alla 95% RH
- Temperatuur > +10°C
- Lahtised pinnakatted, tsementliim ja muu mustus tuleb eemaldada mehaaniliselt.
- Maksimaalne niiskus 90% RH

#### Kasutusjuhend

- Segage üks kotitäis (20 kg) tasandussegu u 5,4 liitri külma veega.
- Segage tasandussegu trellvispliga ühtlaseks massiks.
- Mört kantakse pinnale tugevasti vastu alust surudes ja kammitakse laiali pahtlilabida hambulise servaga.
- Tööaeg on pärast vee lisamist umbes 1 tundi.

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Tel. 020 789 5900  
[www.fescon.fi](http://www.fescon.fi)

Ajakohastatud 12.6.2026 Prinditud  
17.10.2026

- Töövahendeid pestakse kohe pärast töö lõpetamist veega.
- Kuivanud tasandussegu eemaldatakse mehaaniliselt.

## Vuukimine

- Vuukige u 1 ööpäeva pärast olenevalt õhu temperatuurist ja suhtelisest niiskusest.

## Muud kaalutlused

- Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.

## Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine

Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta <https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank>

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Tel. 020 789 5900  
www.fescon.fi

Ajakohastatud 12.6.2026 Prinditud  
17.10.2026

## Tehnilised andmed

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Materjali kulunorm         | 3–6 kg/m <sup>2</sup>   |
| Veevajadus                 | Max 5,4 l / 20 kg       |
| Sideaine                   | Tsement                 |
| Värvus                     | Hall                    |
| Maksimaalne terasuurus     | 0,6 mm                  |
| Kogus pakendis             | 20 kg                   |
| Ladustamine                | 1 aasta kuivas kohas    |
| Kasutustemperatuur         | +10°C...+25°C           |
| Töödeldavuse aeg           | u 1 h                   |
| Avatud aeg                 | u 20 min                |
| Vuugitav                   | u 1 ööpäev              |
| GWP A1-A3                  | 0,76                    |
| GWP ühik                   | kg CO <sub>2</sub> e/kg |
| GWP väärtuse arvutusmeetod | Geneeriline             |

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.