Ajakohastatud 12.6.2026 Prinditud 26.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

PLAATIMISSEGU SS2



Tootekirjeldus

Fesconi saneerimissegu on tsementsideaine põhine M1-klassi kuivsegu. Võimaldab plaatida konstruktsioone, mille plaatimissegu peab olema eriti elastne, katsearuanne VTT-S-03707-10.

- Lihtsasti kasutatav
- Head töödeldavusomadused
- Hea nakketugevus (>2 N/mm ^{2})
- Vastab tõmbetugevuse normile C2
- Elastsusklass S2 (> 5 mm)
- Põrandaküttega põrandate jaoks

Kasutuskohad

- Sobib lehtmetallist vannitoabokside, puitraam tarindite ja muude elastsust nõudvate konstruktsioonide plaatimiseks, samuti temperatuuri kõikumisest mõjutatud pindadele sise- ja välistingimustes, sealhulgas põrandaküttega põrandatele.

Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Kasutusjuhend

Aluspind

- Puhas, terve, tolmuvaba ja sile
- Kui vana pinnakate kaetakse plaatidega, tuleb tagada vana pinnakatte nake ja karestada aluspinda.
- Piisav tugevus ja kandevõime
- Põrandaküte tuleb välja lülitada kaks ööpäeva enne plaatimist
- Aluspõranda konstruktsiooni suhteline niiskus alla 95% RH
- Temperatuur > +10°C
- Lahtised pinnakatted, tsementliim ja muu mustus tuleb eemaldada mehaaniliselt.
- Maksimaalne niiskus 95% RH

Kasutusjuhend

- Segage üks kotitäis (20kg) tasandussegu u 4,4 liitri külma veega.
- Mört segatakse ühtlaseks seguks trellivispli või mehaanilise ajamiga segisti abil.
- Segu kantakse pinnale tugevasti vastu alust surudes ja kammitakse laiali.
- Tööaeg on pärast vee lisamist umbes 3 tundi.
- Töövahendeid pestakse kohe pärast töö lõpetamist veega.
- Kuivanud mört eemaldatakse mehaaniliselt.
- Mördi laotamiseks kasutatava pahtlilabida hammaste suurus tuleb valida sõltuvalt kinnitatavast plaadist ja nakkepinnast.

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Vuukimine

- Imava aluse korral tohib vuukida u 1 ööpäeva pärast, tihedate aluste ja hüdroisolatsiooniga kaetud pindade puhul tohib vuukida 2–5 ööpäeva pärast.

Muud kaalutlused

- Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm	2–5 kg/m^2, oleneb aluspinnast ja plaadist
Veevajadus	Max 4,4 l / 20 kg
Sideaine	Eritsement ja polümeerisegu
Värvus	Hall
Maksimaalne terasuurus	0,6 mm
Kogus pakendis	20 kg
Ladustamine	1 aasta kuivas kohas
Kasutustemperatuur	+10°C...+25°C
Töödeldavuse aeg	u 3 h
Avatud aeg	u 20 min
Vuugitav	1–5 ööpäeva
GWP A1-A3	0,76
GWP ühik	kg CO2e/kg
GWP väärtuse arvutusmeetod	Geneeriline

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.