Ajakohastatud 19.2.2025 Prinditud 12.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

SANITAARSILIKOON

CE



Tootekirjeldus

Fesconi sanitaarsilikoon on ühekomponentne silikoonmass deformatsioonivuukidesse ja tihendamiseks. Mass sobib kasutamiseks niisketes ruumides ja silikooni värvitoonid sobivad kokku Fesconi plaadivuugimördiga.

- Lihtsasti kasutatav
- Sisaldab hallitusvastast vahendit.
- Ei ole värvitav.
- Ei sobi akvaariumide ega ujumisbasseinide jaoks
- Palju värvitoone

Kasutusjuhend

Tööjuhised

- Keerake pritsiteravikult kork ära ja lõigake otsakoonus lahti. Keerake pritsiteravik oma kohale ja lõigake selle suurus parajaks.
- Vuukimisalus peab olema tugev, kuiv ning tolmu- ja rasvavaba.
- Pressige silikoonsegu vuuki ja tasandage kohe puhtas vees niisutatud pahtlilabida või sõrmega.
- Vuukide uuendamisel tuleb vana silikoon ning hallitustäpid ja muud naket halvendavad materjalid eemaldada.

Teenindusjuhised

- Niisketes ruumides tuleb silikoonvuuke korrapäraselt kontrollida ja vajaduse korral värskendada (vähemalt iga viie aasta järel).
- Toodet ei tohi üle värvida ega kasutada akvaariumides või basseinides.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm	5*5 mm vuuk u 12 m / padrun
Sideaine	Silikoonpolümeer
Kogus pakendis	300 ml padrun
Ladustamine	Soojas kohas, alla +25°C, kuupäev „Parim enne" pakendil
Tihedus	u 1,0 - 1,4 kg/dm^2
Minimaalne kasutustemperatuur	Soovitatav +18°...+22°C (kindlasti vahemikus +5°C...+35°C)
Mahukahanemine	< 5%
Soojapidavus	-40°C..+150°C

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.