Ajakohastatud 12.6.2026 Prinditud 7.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

REMONTTASANDUSSEGU YTL



Tootekirjeldus

Fescon Remonttasandussegu YTL on polümeermodifitseeritud tsemendipõhine kuivsegu betoonpindadele. Maksimaalne terasuurus on 0,6 mm.

- Lihtsasti kasutatav
- Väga hea ilmastikukindlus
- Head töödeldavusomadused
- Nakkub hästi aluspinnaga
- Saab paigaldada pritsiga
- Spetsiaalseid nakkeaineid ei ole vaja
- Hõõrutav
- Ei sisalda kloriide
- Sisseviskamiseks
- Hingav
- Aeglaselt karboniseeruv

Kasutuskohad

- Betoontarindite paranduste viimistlemiseks välis- ja siseruumides
- Fassaadide tasandamine ja pinnakate

Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Kasutusjuhend

Aluspind

Sügavad õõnsused täidetakse remondimördiga (1,2 mm). Enne kogu pinna katmist tuleb krohviparandustel lasta võimalikult kaua kuivada. Paranduskoht peab olema võimalikult kare. Tsementliimi ei tohi pinna sisse hõõruda. Alus puhastatakse üleni lahtisest tolmust ja mustusest näiteks survepesuriga. Enne pinnakattetöö alustamist peab pind olema mattniiske. Niisutamise õige aeg on eelmine õhtu.

Valmistamine

Kontrollige kotil olevalt sildilt mördi veevajadust. Lisada kuivmaterjal vette ja segada betooniseguris umbes 10 minutit. Segumiksris või trellivispliga segamisel on piisav segamisaeg umbes 1-2 minutit. Laske mördil seista u 10 min ja segage lühidalt uuesti. Uue segamise käigus leitakse mördi õige vedelus, lisades viimase koguse vett. Kogu ettenähtud veekogust ei tasu kohe algul lisada. Valmismördi töödeldavuse aeg on umbes 2 tundi.

Tööjuhised

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Fesconi tasandussegu pritsitakse kogu pinnale 1-2 mm paksuse kihina. Vajadusel tasandatakse pinda. Tsementliimi ei tohi pinna sisse hõõruda. Kui pind on vähemalt 1 ööpäeva kuivanud, pritsitakse vajadusel 2. kiht tasandussegu umbes 1 mm paksuse kihina. Mört tasandatakse ja hõõrutakse või harjatakse kuni soovitud profiili saavutamiseni. Pind tuleb alati viimistleda väga hoolikalt nii, et nake alusega ei nõrgeneks. Pind võib jääda ka pritskrohvi struktuuriga.

Järelhooldus

Pinnatud piirkonda tuleb järelhooldada veega ja/või kaitsta plastkilega. Järelhoolduse vajadus oleneb tingimustest ja see peab kestma vähemalt 1–3 ööpäeva.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm	1,8 kg/m^2/mm
Veevajadus	3,6 - 4,4 l / 20 kg
Olek	Pulber
Värvus	Hall
Maksimaalne terasuurus	0,6 mm
Kogus pakendis	20 kg
Ladustamine	Ladustamisaeg kuivas kohas u 1 aasta
Kihi paksus	1–3 mm
Kasutustemperatuur	+5°C...+25°C
Töödeldavuse aeg	2 h
Survetugevus	u 20 MPa
Nakketugevus	> 1,5 MPa
Paindetõmbetugevus	> 2,0 MPa
Mahukahanemine	u 1,2‰ (28 ööpäeva prisma)
Pikkuse temperatuuritegur	(1/°C) < 15 x 10^{-6}/°C
Karboniseerumine	u 7 mm (91 ööpäeva, kiirendatud katse)
Veepidavus	> 90%
GWP A1-A3	0,46
GWP ühik	kg CO2e/kg
GWP väärtuse arvutusmeetod	Geneeriline

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.