Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

LUBJAVÄRV KM

Tootekirjeldus

Lubjavärv on valmistatud traditsioonilisel viisil puiduga ahjus põletatud kõrgekvaliteedilisest, käsitsi sorteeritud lubjakivist ja puhta veega märgkustutatud lubjast. Muud värvid on saadaval eraldi.



Kasutuskohad

- Kultuuriajaloolised objektid
- Elamuehitus
- Korstnajalgade
- Põllumajandushoonete, keldrite, viljapuude lupjamine

Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Kasutusjuhend

Tööjuhised

Uued, värvimata pinnad tuleb puhastada mustusest, tolmust ja lahtistest osakestest. Uus krohv peab enne lubjaga töötlemise alustamist kuivama vähemalt 1 nädala, vastasel juhul võib lõpptulemus jääda kirju. Varem lubjaga värvitud pindadelt tuleb eemaldada kergesti eralduv värv, mustus ja tolm, näiteks survepesuga. Kivistunud ja mitteimav lubjavärv tuleb eemaldada näiteks messingharja või kuumaveesurvepesuga.
Krohvi parandamiseks või värskendamiseks kasutage vana krohvi koostisele vastavat krohvi ümbritseva pinnaga ühetasaselt ja sama krobelisusega. Kui eelnevalt lubjavärviga värvitud pindadele tehakse krohviparandusi, tuleb parandatud kohad üks või kaks korda vähemalt ööpäev enne lupjamise alustamist lubjavärviga üle värvida.
Värvitavat pinda tuleb enne ja 2-3 tundi pärast värvimist puhta vee või lubjaveega niisutada.
Kruntimise jaoks valmistage vee ja värvi segu suhtega 2 : 1.
Lubjavärvi tuleb enne kasutamist ja kasutamise ajal hoolikalt segada, et värvikuivained nõu põhja ei ladestuks. Värvimine teostatakse ümmarguse, umbes 170 mm läbimõõduga lubjapintsliga, aknalauad ja liistud võib värvida laia pintsliga. Värvikihtide arv oleneb aluspinnast ja objektist: krohvitud pinnad värvitakse 3–6 korda, pleegitatud pinnad 1-2 korda. Enne järgmise värvikihi pealekandmist peab eelmine kuiv olema. Praktikas värvitakse üks kiht ööpäevas.
Lubjavärv ei sobi tsementkrohvitud pindadele. Mittevärvitavad pinnad (aknaklaasid, metallpinnad, looduslik kivi) tuleb värvimise ajaks kinni katta.

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema puhas ja kõva, värvitava pinna ja õhu temperatuur peab olema vähemalt +5°C, suhteline õhuniiskus 50–90%. Vältige värvimist vihmas või otsese päikesevalguse käes.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Ajakohastatud 27.2.2025 Prinditud 5.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm	Katvus: 3–6 m^2 / l / kiht
Olek	Vedelik
Sideaine	Kustutatud lubi
Värvus	Vastavalt värvikaardile
Maksimaalne terasuurus	0,1 mm
Kogus pakendis	10 l
Ladustamine	Suletud nõus, temperatuuril üle 0 °C
Minimaalne kasutustemperatuur	+5°C
Kuivamisaeg	Kuivamisaeg oleneb kihi paksusest, õhuniiskusest, temperatuurist ja tuule tugevusest
Tuletundlikkus	A1
Külmakindlus	Pärast kuivamist külmakindel
Suhteline õhuniiskus	50-90%

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.