

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 12.6.2026 Prinditud
14.10.2026

ANTIKKROHV AL



Tootekirjeldus

Fescon antiikkrohv AL on polümeermodifitseeritud tsemendipõhine pinnakrohv tellis-, plokk- ja betoonpindade pinnakatteks sise- ja välistingimustes.

- Lisage vaid vesi
- Võib pinnale kanda pahtlilabidaga
- Saab paigaldada pritsiga
- Nakkub hästi aluspinnaga
- Harjatatav
- M1-heakskiit

Kasutuskohad

- Tellis-, ehitusplokkidest- ja betoonpindade pinnakate

Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Kasutusjuhend

Aluspind

Alus peab olema terve ja puhas. Vana värvi, pinnakrohvi, soola, tolmu, rooste ja tiheda tsementliimi eemaldamiseks sobib näiteks vesiliivpuhastus. Kuiva pinda tuleb lisaks veel niisutada. Aluse imivõime peab siiski säilima. Krohvipinnad ja tasandusseguga kaetud pinnad peavad enne viimistluskrohvimist olema korralikult kõvenenud ja vähemalt 1 nädal vanad. Värvi tooni ja struktuuri tagamiseks on soovitatav enne töö alustamist teha proovikatmine. Värvitooni mõjutavad näiteks aluse imiomadused, massi vedelus, pinna karedus ja loomulikult prits ise (düüsi suurus, õhuhulk ja pritsimistöö). Mördi ühtlane voolikust väljumine on töö lõpptulemuse seisukohast väga tähtis. Seetõttu ei tohi nõu keset tööd tühjaks saada.

Valmistamine

Kontrollige kotil olevalt sildilt mördi veevajadust. Lisada kuivmaterjal vette ja segada betooniseguris umbes 10 minutit. Segumiksris või trellivispliga segamisel on piisav segamisaeg umbes 1-3 minutit. Laske mördil seista u 10 min ja segage lühidalt uuesti. Uue segamise käigus leitakse mördi õige vedelus, lisades viimase koguse vett. Kogu ettenähtud veekogust ei tasu kohe algul lisada. Kõiki mördikoguseid tuleb segada ühtemoodi. Valmismördi töödeldavuse aeg on umbes 2 tundi.

Tööjuhised

Antiikkrohv kantakse pinnale sobiva kelluga. Krohvisegu pealekandmiseks võib kasutada ka pritsi. Pind silutakse ja nt harjatakse, et saada soovitud struktuur.



Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 12.6.2026 Prinditud
14.10.2026

Järelhooldus

Kuivades tingimustes krohvitud piirkonda tuleb järelhooldada, kattes krohvipinna plastkilega või pihustades sellele veidi vett (vesi ei tohi valguda) vähemalt 1–3 ööpäeva jooksul.

Teenindusjuhised

Määratud pinda, mida on töödeldud antiikkrohviga Antiikkilaasti, võib puhastada vee ja harjaga. Võimalikud kahjustatud kohad eemaldatakse ja augud parandatakse. Alusele ei tohi pärast puhastamist jääda loike. Pinda saab uuesti katta lisaks antiikkrohvile Antiikkilaasti ka kivivärviga Fescon Kiviväri S või fassaadikrohviga Fescon Julkisivupinnoite. Pindamisel ja maalritöös tuleb järgida kasutatud toote tööjuhendit. Puhastatud terve pinna jaoks piisab tavaliselt ühest töötluskorrast. Kahjustatud kohad, mille pinnakate on kas eemaldatud või milles on täidetud auke, vajavad kaks töötluskorda või rohkem töötluskordi.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine

Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta <https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 12.6.2026 Prinditud
14.10.2026

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm	3,5-5,5 kg/m ² (oleneb kihi paksusest)
Veevajadus	4-6 l / 25 kg
Valmismört	13-14 l / 25 kg
Värvus	Valge
Maksimaalne terasuurus	0,5 mm ja 1,5 mm
Kogus pakendis	25 kg
Ladustamine	Kuivas kohas u 1 aasta
Minimaalne kasutustemperatuur	+5°C
Töödeldavuse aeg	u 2 h
Survetugevus	u 20 MPa
Nakketugevus	u 1,5 MPa
Tuletundlikkus	A2-s1, d0
GWP A1-A3	0,32
GWP ühik	kg CO ₂ e/kg
GWP väärtuse arvutusmeetod	Geneeriline

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.