Ajakohastatud 8.4.2026 Prinditud 25.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

SILIKOONVAIKKRUNT MC



Tootekirjeldus

Pinna poorsust stabiliseeriv ja nakkuvust parandav betoon-, plaat-, krohv- ja kvaliteetsete värvipindade kruntvärv silikoonvaigu baasil.
• Reguleerib pinna poorsust
• Parandab nakkuvust
• Leelisekindel
• Lihtsasti töödeldav
• Valge või toonitud
• Lahustada veega 5-20%, sõltuvalt aluspinnast.

Kasutuskohad

• Betoonpinnad
• Kõik krohvipinnad
• Paneelide pinnad
• Vastupidavad vanad pinnakatted
• Kasutamiseks sise- ja välistingimustes

Kasutusjuhend

Tööjuhised

Pinnalt eemaldatakse mustus, eelnevalt kaetud pinnad karestatakse ja puhastatakse ning vana ebakindel pinnakate eemaldatakse täielikult. Ärge teostage töid otsese päikesevalguse käes, tugeva tuulega või kui õhk on väga niiske (> 80%). Värsket kruntainet tuleb kaitsta liiga kiire kuivamise, külma ja sademete eest nii töö ajal kui ka pärast seda, kuni see on täielikult kuivanud. Kruntaine kantakse tugevale, kuivale ja puhtale aluspinnale pintsli, pritsi või rulliga. Kruntaine on mõistlik toonida kattekihile vastavas toonis. Lahjendamine veega 5-20% olenevalt aluspinnast. Lahjendamine mõjutab värvitooni kattevõimet. Järeltöötlust tohib õhuniiskusest ja -temperatuurist sõltuvalt teostada kõige varem 12 tunni möödumisel (+20°C/65% suhteline õhuniiskus).

Töövahendite puhastamine

Puhastada veega kohe pärast kasutamist.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Ajakohastatud 8.4.2026 Prinditud 25.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm	u 200 g/m^2, oleneb aluspinnast
Sideaine	Plastdispersioon
Toonimisvõimalus	Võib toonida
Kogus pakendis	15 kg
Ladustamine	Hoida kuivas ja jahedas ruumis, vältida külmumist. Maksimaalne lubatud säilitustemperatuur +25°C, mida ei tohi ületada. Kui kruntainet säilitatakse madalal temperatuuril, tuleb see enne töös kasutamist umbes +20°C juures vaheladustada.
Tihedus	1,48 g/cm^3
Kasutustemperatuur	Aluspinna ja õhu temperatuur peab olema > +5°C
Vedeldi	Vesi
Lenduvate orgaaniliste ühendite kontsentratsioon	(toote EL-i piirväärtus kat. A/g 30 g/l) (2010)

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.