Ajakohastatud 12.6.2026 Prinditud 2.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

SILIKAATKRUNT



Tootekirjeldus

Fesconi silikaatkrunt (Fescon Silikaattipohjuste) on kruntmaterjal ja lahusti mineraalsete aluspindade tugevdamiseks krunttöötlusel ning Fesconi silikaatvärvi lahustamiseks sise- ja välistingimustes.

- Ei sisalda lahustit ega pehmendeid
- Suur läbistamissügavus
- Läbistab väga hästi veeauru
- Tugevdab, krundib ja tasandab pinda
- Lõhnatu ja vähese emissiooniga

Kasutuskohad

- Fesconi silikaatvärvi lahjendamine
- Fesconi silikaatvärviga ja muude sisevärvidega värvitavate aluspindade kruntimine ja tugevdamine (vt Fesconi silikaatvärvi tootekirjeldust)

Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Kasutusjuhend

Aluspind

Alus peab olema tugev, puhas ja kuiv ning sellel ei tohi olla rasva, vaha, silikooni, tolmu ega muud mustust, mis võiks nõrgendada naket.

Valmistamine

Kruntimiseks kasutatav silikaatkrunt lahjendada veega 2:1. Tööriistad puhastada veega kohe pärast kasutamist, soovitatav on puhastada ka enne tööpause.

Tööjuhised

Silikaatkrunt kantakse pinnale pintsli või pritsiga. Parima tulemuse saab pintsli abil.
Kuivamistingimused temperatuur vähemalt +8°C ja suhteline õhuniiskus mitte üle 80%. Valmis värvi peale kandmiseks umbes 12 tunni pärast, lõplikult kuivanud umbes 4-5 päeva möödudes. Värvimine teostatakse Fesconi silikaatvärvide kasutusjuhendite kohaselt.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tehnilised andmed

Olek	Vedelik
Värvus	Piimjas, kuivana värvitu
Kogus pakendis	10 l
Ladustamine	Kaitske külmumise eest ei tohi hoida temperatuuril üle +25°C
Tihedus	u 1,05 g/cm^3
Minimaalne kasutustemperatuur	+8°C
Kuivamisaeg	Pindamiskõlblik vähemalt 12 h pärast
Suhteline õhuniiskus	Alla 80%
Lenduvate orgaaniliste ühendite kontsentratsioon	< 1 g/l (toote EL-i piirväärtus A/h 30 g/l) (2010)
GWP A1-A3	1,4
GWP ühik	kg CO2e/kg
GWP väärtuse arvutusmeetod	Geneeriline

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.