Ajakohastatud 6.10.2026 Prinditud 4.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

# FESCOTOP FTH HARDENER




**Tootekirjeldus**

1-komponentne, kasutusvalmis, hästi imenduv töötlusvahend, mis sisaldab ränidioksiidi- ja silikoonpolümeere, betoonpõrandate jaoks. Toimib tolmusidumisvahendina, parandab betoonpinna vastupidavust ning moodustab erinevate vedelike vastu hülgava pinna. Kulu umbes 5–6 $m^2$/l. Sobib kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes.

- Kulutõhus ja kiire lahendus vanade betoonpõrandate töötlemiseks
- Vähendab betoonpinna poorsust
- Parandab betoon- või tasanduspõranda pinnatugevust ja vastupidavust
- Tolmusidumiseks betoonpõrandatel
- Moodustab vedelikke ja mustust hülgava pinna
- Kanda pinnale madalsurvepritsiga või valada otse pinnale
- Hülgab rehvimärke ja muudab puhastamise lihtsamaks

**Kasutuskohad**

- Uued ja vanad betoonpõrandad
- Lao- ja tööstushooned
- Tootmisruumid
- Garaažid ja varikatused
- Parkimismajad

**Kasutusjuhend**

## Aluspind

- Aluspinna ja õhu temperatuur peab olema +10°C…+25°C
- Aluspind peab olema puhas ja tolmuvaba
- Lahtised kihid ja muud saasteained, nagu õlid, värvid ja järelhooldusained jne, tuleb eemaldada mehaaniliselt või keemiliselt, et tagada toote ja aluspinna vaheline nakkuvus.

## Kruntimine

Aluspind tuleb eriti kuuma ja/või tuulise ilmaga eelnevalt niisutada mattniiskeks. Töödeldavale pinnale ei tohi jääda seisvat vett.

## Segamine ja pealekandmine

- Planeeri töödeldavate alade suurus ja tööjärjekord nii, et väldid töövuuke. Piiramiseks võib kasutada näiteks põranda liikumisvuuke.
- Toodet kasutatakse otse pakendist ega ole vaja enne kasutamist segada.
- Toodet ei tohi lahjendada.
- Tööpind peab olema kaitstud tugeva tuule, päikese ja vihma eest.
- Kanna toode betoonpinnale madalsurvepritsiga või vala otse pakendist pinnale.
- Harja toode aluspinda, et see täidaks betooni poorid.
- Silu toode ühtlaseks pinnaks kummilabidaga.

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

- Lase tootel "želatiniseeruda" ja pakseneda umbes 30–60 minutit. Betoonpind peab selle aja jooksul püsima niiskena – vajadusel lisa toodet niiske pinna säilitamiseks.
- Toode ei tohi pinnal kuivada.
- Kui toode hakkab pinnal paksenema ja želatiniseeruma, piserda õrnalt puhast vett, et lahustada paksenenud kiht, ning tõsta üleliigne toode kõrvalasuvale töödeldavale alale.
- Eemalda üleliigne toode kummilabidaga järgmisele töödeldavale alale.
- Ära astu juba töödeldud betoonpinnale, sest see jätab jälgi.
- Kui üleliigne toode lastakse betoonil kuivada, tekib valge jääk, mida saab eemaldada ainult mehaaniliselt – näiteks liivapritsi või lihvimisega.
- Töö lõppedes eemalda kogu üleliigne toode betoonpinnalt.

## Hooldus

- Põrandapinna puhastamiseks on soovitatav kasutada põrandahooldusmasinat, mis samal ajal poleerib töödeldud pinda.
- Kasuta õrnu puhastusvahendeid, ära kasuta söövitavaid aineid.
- Eemalda plekid või õlijäägid põrandapinnalt nii kiiresti kui võimalik.

## Muu teave

- Fescotop FTH Hardener-iga töödeldud põrandapinda ei ole soovitatav vahatada ega töödelda teiste toodetega.

### Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Ajakohastatud 6.10.2026 Prinditud 4.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

# Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| **Materjali kulunorm** | 5-6 $m^2$/l |
| **Olek** | Vedelik |
| **Värvus** | Selge |
| **Kogus pakendis** | 20 l |
| **Ladustamine** | 18 kuud originaalpakendis |
| **Kasutustemperatuur** | +10°C...+25°C |
| **Kuivamisaeg** | 4–6 h kõnnitav<br>24 h sõidukiliiklus |

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.