Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

FESCOBLASTER FBL MÖRDIPUMP



Tootekirjeldus

Käeshoitav mördipump krohvi ja betooni kandmiseks vuukidesse ning aukude täitmiseks näiteks betoon- ja kivikonstruktsioonides. Väga kvaliteetne, professionaalselt konstrueeritud mördipump, mis võimaldab hõlpsasti paigaldada erinevaid segusid raskesti juurdepääsetavates kohtades. Lihtne ja mugav kasutada: Vajutage päästikule, et täita pumba mahuti, ja seejärel täitke auk, surudes segu püstolist välja.

- Ette nähtud nõudlikuks professionaalseks kasutamiseks
- Kerge, kuid tugev
- Segu maksimaalne terasuurus kuni 4 mm
- Mördipump on saadaval nelja erineva pihustiga
- Märkimisväärne sääst töötundides

6 erinevat düüsi suurust:

- FBL 1 mördipump, pihusti 18 mm, täisnurkne
- FBL 2 mördipump, pihusti 24 mm, ümmargune, painutatud
- FBL 3 mördipump, pihusti 18 mm, täisnurkne, painutatud
- FBL 4 mördipump, pihusti 10 mm, täisnurkne
- FBL 6 mördipump, voolik 38 cm, vooliku läbimõõt 13 mm
- FBL 7 mördipump, voolik 38 cm, vooliku läbimõõt 25 mm

Kasutuskohad

- Vuugitäited
- Kivikonstruktsioonide liitekohtade täitmine
- Aukude täitmine elementides
- Aukude täitmine betoon- ja kivikonstruktsioonides

Kasutusjuhend

Tööjuhised

Segage kasutatav segu, kuni see on ühtlane, ja eeltöödelge aluspinda vastavalt segu juhendile. Pange mördipumba otsak segusse ja täitke see päästikule vajutades. Suunake mördipumba otsak pihustatava sihtmärgi suunas ja pressige segu päästikule vajutades välja. Vajaduse korral viimistlege segupinda.
Vahetult pärast kasutamist peske mördipump põhjalikult veega.

Järelhooldus

Hooldage segupinda vastavalt juhistele.

Muud kaalutlused

Kandke tööks vajalikke isikukaitsevahendeid, näiteks respiraatorit, kaitsekindaid, kaitseprille jne.

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tehnilised andmed

Maksimaalne terasuurus	Kasutatava segu maksimaalne terasuurus on 4 mm
Kogus pakendis	Kpl
Minimaalne kasutustemperatuur	Madalaim soovitatav töötemperatuur on +5°C
Kaal	0,88–1,10 kg olenevalt mudelist

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.